

مطالعه خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی گرانیت‌های بروجرد

محمدحسین قبادی^{۱*}، محمدرضا رسولی فرح^۲

دریافت مقاله: ۹۰/۴/۱ پذیرش مقاله: ۹۱/۸/۳

چکیده

فراوانی سنگ‌های گرانیتی و استفاده زیاد از آنها به عنوان سنگ نما و مالون، شناخت ویژگی‌های زمین‌شناختی مهندسی این سنگ‌ها را ضروری ساخته است. شناخت تنوع سنگ‌شناختی و ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی این سنگ‌ها از این جهت که ساختگاه برخی سدها (سدهای شهریار و طرق و پی سازه‌های مسکونی و تجاری را در بعضی از مراکز جمعیتی کشور تشکیل می‌دهند نیز قابل اهمیت می‌باشد. در این پژوهش بر اساس بازدیدهای صحرائی در شمال و شمال‌خاوری بروجرد، رخنمون‌های مناسب توده گرانیتی بروجرد شناسایی شد و نمونه‌برداری از آن‌ها انجام شد. با مطالعه مقاطع نازک از نمونه‌های تهیه شده از ۷ معدن، خصوصیات کانی‌شناختی، بافت و نام زمین‌شناختی گرانیت‌ها تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصله توده گرانیتی بروجرد متشکل از گرانودیوریت، مونزوگرانیت، گرانیت سفید و تونالیت می‌باشد. مطالعات سنگ‌شناختی وجود شکستگی‌های میکروسکوپی ناشی از تکتونیک فعال منطقه را تایید می‌کند. در این پژوهش خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ۲۲۴ نمونه سنگ گرانیت با انجام آزمون‌های استاندارد تعیین شده است. مطابق با رده‌بندی آنون (Anon) وزن واحد حجم گرانیت‌های بروجرد متوسط تا زیاد می‌باشد. میزان جذب آب در اکثر نمونه‌ها کمتر از ۱ درصد است. حداکثر سختی آنها ۵۳ و حداقل ۳۹ می‌باشد. شاخص دوام این سنگ‌ها بعد از ۱۵ سیکل حداقل ۹۶/۳۴ و حداکثر ۹۹/۱۹ درصد بوده است. بیشترین و کمترین مقدار مقاومت کششی در حالت خشک ۳/۶ و ۱۲ مگاپاسکال است. بیشترین مقدار مقاومت فشاری سنگ‌ها ۱۲۳ و کمترین مقدار ۵۸ مگاپاسکال می‌باشد. بر اساس مقاومت فشاری تک‌محوری و نسبت مدولی، گرانیت‌های بروجرد طبق رده‌بندی مهندسی سنگ بکر در رده CL و BL قرار می‌گیرند. روابط به دست آمده بین خصوصیات سنگ‌شناختی، فیزیکی و مکانیکی با ضریب همبستگی مناسب می‌تواند برای انجام مطالعات زمین‌شناختی مهندسی پروژه‌های عمرانی و معدنی در ناحیه فوق مورد استفاده قرار بگیرد.

کلید واژه‌ها: بروجرد، خصوصیات مکانیکی، سنگ‌شناختی، گرانیت، ویژگی‌های فیزیکی

۱. عضو هیات علمی گروه زمین‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان amirghobadi@yahoo.com

۲. کارشناس ارشد آزمایشگاه زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

* مسئول مکاتبات

۱. مقدمه

شناخت خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی سنگ‌ها مستلزم تعیین ویژگی‌های سنگ‌شناختی، فیزیکی و مکانیکی آنهاست. به این منظور مطالعات صحرایی و انجام آزمون‌های آزمایشگاهی ضروری می‌باشد. در بررسی‌های صحرایی شرایط توده‌های سنگی از نظر بافت، بافته، کانی‌های قابل تشخیص، میزان هوازدگی، نوع ساختارهای نکتونیک و چگونگی ارتباط رخنمون‌های سنگی و خاکی ناحیه مورد توجه قرار می‌گیرد. در مطالعات آزمایشگاهی با بررسی مقاطع نازک سنگ‌ها، به طور دقیق ترکیب کانی‌شناختی، بافت، نحوه ارتباط دانه‌ها با یکدیگر و نام زمین‌شناختی سنگ تعیین می‌گردد. همچنین شدت هوازدگی و ساختارهای کوچک مقیاس مانند ترک‌های ریز شناسایی می‌شوند. سپس با استفاده از نمونه‌های جمع‌آوری شده خصوصیات فیزیکی مانند تخلخل و خصوصیات مکانیکی مانند مقاومت تعیین می‌گردد.

به منظور شناخت ویژگی‌های زمین‌شناختی مهندسی گرانیت‌ها تاکنون پژوهش‌های زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعه خصوصیات کانی‌شناختی و بافت گرانیت‌های هوازده (Irfan, 1996)، رابطه بین بافت و خصوصیات مکانیکی برای سنگ‌های دو رگه (Raisanen, 2004)، استفاده از شاخص شکستگی گرانیت‌ها برای تعیین قابلیت معدنکاری سنگ (Sousa, 2007) و رابطه بین خصوصیات بافتی و مکانیکی گرانیت‌ها (Akesson et al., 2001, Merriam, 1970) اشاره کرد. با وجود این پژوهش‌ها، تاکنون مطالعه جامعی به منظور شناخت خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی گرانیت‌های ایران انجام نشده است.

توده گرانیتی بروجرد بخش زیادی از پی سازه‌های مسکونی و تجاری را در ناحیه به خود اختصاص داده است. همچنین از این سنگ‌ها به عنوان سنگ‌های نما، مالون و لاشه در کشور استفاده می‌شود. با توجه به کاربرد فراوان این سنگ‌ها و تغییرات در خصوصیات سنگ‌شناختی، فیزیکی و مکانیکی تعیین ویژگی‌های زمین‌شناختی مهندسی آنها اهمیت زیادی پیدا می‌کند. در این پژوهش رخنمون‌های گرانیتی شمال و

شمال خاوری بروجرد با هدف شناخت خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.


۲. زمین شناسی

توده‌های گرانیتی بروجرد در شمال و شمال شرق بروجرد در ناحیه‌ای با طول جغرافیایی $45^{\circ} 48'$ تا 49° درجه خاوری و عرض جغرافیایی $33^{\circ} 45'$ تا 34° درجه شمالی رخنمون دارند. این مجموعه با چهره خاکستری تیره تا سیاه مناطق و تپه‌های کم‌ارتفاع را تشکیل داده و حدود ۱۵۰ کیلومترمربع وسعت دارد. منطقه شامل یک دگرگونی ناحیه‌ای به عنوان زمینه است که با جای‌گیری توده نفوذی بروجرد، هاله دگرگونی مجاورتی نیز تشکیل شده است (شکل ۱). در مجموعه گرانیتی بروجرد مونزوگرنیت‌ها، گرانودیوریت‌ها و کوارتز مونزونیت‌ها قابل تفکیک هستند. دایک‌های بازالتی و اسیدی در مجموعه آذرین منطقه قابل مشاهده است. بافت دانه‌ای گرانیت‌ها درشت تا متوسط و در بعضی مناطق توسط دایک‌های اسیدی قطع شده‌اند.


تزیق این توده آذرین علاوه بر ایجاد دگرگونی در نواحی حاشیه‌ای خود، ستیغ‌هایی از سنگ‌های اسیدی هم ایجاد کرده است. بخشی از این ارتفاعات صخره‌ساز را می‌توان در حوالی روستاهای گیجالی، دره صیدی و دهگاه مشاهده نمود. سنگ‌های دگرگونی به صورت میکاشیست، مرمر، آمفیبولیت و فیلیت دیده می‌شوند. توده سنگ‌های دگرگونی با یک مرز گسلی مشخص که در برگرنده گسل‌های نهانند، قلعه حاتم و دورود است، به صورت بخشی از رورانندی بزرگ زاگرس از قسمت‌های دیگر جدا می‌باشد (سازمان زمین‌شناختی کشور، ۱۳۷۰).

۳. مواد و روش‌ها

در این تحقیق ضمن بازدید صحرایی از منطقه، رخنمون‌های مناسب توده نفوذی بروجرد در ۷ ایستگاه که اکثراً معادن گرانیت هستند، مشخص شده‌اند (شکل ۲).



شکل ۱. نقشه زمین‌شناسی منطقه بروجرد (احمدی خلجی، ۱۳۸۶)



شکل ۲. موقعیت ایستگاه‌ها روی نقشه زمین‌شناسی بروجرد با دواير توخالی نشان داده شده‌است.

(اقتباس از سازمان زمین‌شناسی کشور، ۱۳۷۰)

بر اساس ویژگی‌های سنگ‌شناختی، گرانیت‌های بروجرد چهار نوع گرانودیوریت (با بلورهای ریز تا متوسط)، مونزوگرانیت، گرانیت رنگ روشن یا سفید (با بلورهای ریز تا درشت) و تونالیت (با بلورهای دانه متوسط) هستند. کانی‌های اصلی این سنگ‌ها شامل کوارتز، پلاژیوکلاز، ارتوکلاز و بیوتیت می‌باشند.

اسفن در لوکوگرانیت دهگاه (شکل ۳-DB)، آمفیبول در تونالیت هیراب (شکل ۳-HB) و پلاژیوکلاز از نوع آندزین-الپگوکلاز سریسیتی شده، مسکویت، آرژلیت و فلدسپات آلکالن (نوع پرتیت)، همراه با بیوتیت‌های قهوه‌ای فراوان در گرانیت‌های ایستگاه آق‌بلاغ دیده می‌شوند (شکل ۳-AB1, AB2, AB3). بافت اصلی شامل مونزوگرانیت‌های پورفیری با پلاژیوکلازهای درشت است. لوکوگرانیت آق‌بلاغ نیز دارای بلورهای درشت و گرانیت اسفن‌دار دهگاه دارای بلورهای ریزدانه می‌باشند. اکثر سنگ‌ها بافت ساب‌هدرال-گرانولار (دانه‌ای نیمه شکل‌دار) دارند که به صورت جزئی بافت پرتیت (درهم رشدی PL و Or) و زونینگ (تبلور منطقه‌بندی) نیز در آنها دیده می‌شود (شکل ۳-HB سمت چپ). نکته قابل توجه اینکه در اکثر مقاطع، خاموشی موجی کوارتز، پلاژیوکلاز، همراه خمیدگی جزئی تا شدید در بیوتیت‌ها دیده می‌شود که نشان دهنده وارد شدن تنش فوق-العاده بر سنگ‌های منطقه است (شکل ۴).

از ۷ معدن فعال و غیرفعال بلوک‌های سنگی مناسب تهیه گردید و به آزمایشگاه زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا منتقل شد. از بلوک‌های سنگی مغزه‌های استوانه‌ای شکل با حداقل طول ۱۳۵ میلی‌متر و قطر X (۵۴ میلی‌متر) تهیه شده برای انجام آزمایش‌های تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مورد استفاده قرار گرفت. از مغزه‌های سنگ برای تعیین ویژگی‌های سنگ‌شناختی مقاطع نازک تهیه شد.


در هر ایستگاه با چکش اشमित نوع N سختی و اجهشی سنگ درمحل تعیین گردید. برای انجام مطالعات سنگ‌شناختی، تعداد ۱۴ مقطع نازک و برای تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تعداد ۲۱۰ نمونه طبق استاندارد ISRM (۱۹۸۱) برای ۷ معدن توده گرانیتی بروجرد، تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت. آزمون‌های آزمایشگاهی شامل تعیین دانسیته، تخلخل، جذب آب، مقاومت فشاری تک محوری، مقاومت برزیلی و دوام سنگ می‌باشند.

۳-۱. مطالعات سنگ‌شناسی

به منظور انجام مطالعات سنگ‌شناختی، در هر ایستگاه تعداد ۱۴ مقطع نازک از گرانیت‌های منطقه تهیه شد (شکل ۳). با مطالعه مقاطع نازک، درصد کانی‌ها و بافت گرانیت‌ها مشخص گردید که نتایج مطالعات در جدول ۱ نشان داده شده است.


جدول ۱. نتایج مطالعات سنگ‌شناختی گرانیت‌ها براساس مطالعه مقاطع نازک

آق‌بلاغ			دودانگه (DOB)	هیراب (HB)	دهگاه (DB)	گیجالی (GB)	ایستگاه مورد مطالعه	
(AB3)	(AB2)	(AB1)						
۳۰	۴۲	۴۵	۳۳	۲۳	۳۶	۳۸	کواتر (Q)	تجزیه و تحلیل
۴۸	۲۱	۲۶	۳۰	۴۶	۳۲	۳۱	پلاژیوکلاز (Pl)	
۲۱	۱۸	۱۴	۱۶	۵	۱۶	۱۸	ارتوکلاز (Or)	
-	۱۹	۱۴	۲۰	۲۲	-	۱۲	بیوتیت (Bi)	
-	-	-	-	-	۱۵	-	اسفن (Sph)	
-	-	-	-	۶	-	-	هورنبلند (Hor)	
هم بعد، رشد توأم و رو رشدی (ساب‌هدرال گرانولار، پرتیت و زونینگ)							بافت سنگ	
نیمه شکل‌دار و در بعضی از سنگ‌ها* بافت متقاطع (اینترگرانولار دیده می‌شود)							شکل کانی‌ها	
درشت	متوسط	متوسط	ریز تا متوسط	متوسط	ریز	متوسط	اندازه ذرات	
لوکوگرانیت	مونزوگرانیت	مونزوگرانیت	گرانودیوریت	تونالیت	گرانیت (اسفن دار)	مونزوگرانیت	نام سنگ	



شکل ۳. تصاویر میکروسکوپی مقاطع نازک گرانیت‌های مورد مطالعه

(Qr: کوارتز، Ort: ارتوز، Pl: پلاژیوکلاز، Bi: بیوتیت و Sph: اسفن)



شکل ۴. تصاویر میکروسکوپی مقاطع نازک گرانیت گیجالی، خمیدگی بلورهای بیوتیت در اثر تنش‌های تکتونیکی

(Qr: کوارتز، Pl: پلاژیوکلاز، Ort: ارتوکلاز، Bi: بیوتیت)

۳-۲. خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی

به منظور تعیین خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی گرانیتهای بروجرد علاوه بر مشخص شدن خصوصیات سنگ‌شناختی تعیین ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های مذکور مورد توجه قرار گرفت. این آزمون‌ها با روش‌های استاندارد به شرح ذیل انجام و از نتایج آنها برای تعیین ارتباط ویژگی‌های زمین‌شناختی با پارامترهای مهندسی استفاده گردید.

۳-۲-۱. خصوصیات فیزیکی

خصوصیات فیزیکی به وسیله آزمون‌های آزمایشگاهی طبق روش‌های (ISRM, 1981) تعیین شده‌اند. این ویژگی‌ها

شامل درصد تخلخل ($n\%$)، شاخص پوکی (I_v)، وزن واحد حجم خشک (γ_d)، وزن واحد حجم مرطوب (γ_m)، وزن واحد حجم اشباع (γ_{sat}) و درصد رطوبت طبیعی می‌باشد که نتایج در جدول ۲ ارائه شده است. بر این پایه رطوبت نمونه‌ها از ۰/۰۶ تا ۰/۲۵ درصد متغیر می‌باشد. درصد جذب آب یا شاخص پوکی (I_v) نیز در موزوگرانیت آق‌بلاغ ۲ (AB2) با ۰/۹۲ درصد بیشترین مقدار و در گرانودیوریت دودانگه (DOB) با ۰/۱۵ درصد کمترین مقدار را نشان می‌دهد.

جدول ۲. مقادیر خصوصیات فیزیکی گرانیتهای مورد مطالعه (بر اساس استاندارد (ISRM, ۱۹۸۱)

نام گرانیتهای مورد مطالعه							رنج	واحد	پارامتر
آق‌بلاغ ۳ (AB3)	آق‌بلاغ ۲ (AB2)	آق‌بلاغ ۱ (AB1)	دودانگه (DOB)	هیراب (HB)	دهگاه (DB)	گیجالی (GB)			
۲/۶۲۳	۲/۵۷۹	۲/۶۳۲	۲/۷۵۴	۲/۷۳۳	۲/۶۲۳	۲/۶۵۶	حداقل	γ_d	
۲/۶۳۷	۲/۵۸۶	۲/۶۴۲	۲/۷۶۱	۲/۷۳۴	۲/۶۳۲	۲/۶۵۷	میانگین		
۲/۶۴۷	۲/۵۹۷	۲/۶۵۱	۲/۷۶۹	۲/۷۳۵	۲/۶۴۴	۲/۶۵۸	حداکثر		
۲/۶۲۷	۲/۵۸۶	۲/۶۳۶	۲/۷۵۶	۲/۷۳۸	۲/۶۲۵	۲/۶۵۶	حداقل	γ_m	
۲/۶۴۱	۲/۵۹۲	۲/۶۴۷	۲/۷۶۳	۲/۷۴۰	۲/۶۳۴	۲/۶۶۱	میانگین		
۲/۶۵۱	۲/۶۰۳	۲/۶۵۶	۲/۷۷۱	۲/۷۴۳	۲/۶۴۷	۲/۶۶۲	حداکثر		
۲/۶۳۵	۲/۵۹۸	۲/۶۴۷	۲/۷۵۹	۲/۷۴۷	۲/۶۳۸	۲/۶۶۸	حداقل	γ_{sat}	
۲/۶۵۰	۲/۶۱۰	۲/۶۵۷	۲/۷۶۵	۲/۷۴۸	۲/۶۴۶	۲/۶۶۹	میانگین		
۲/۶۶۰	۲/۶۲۰	۲/۶۶۵	۲/۷۷۳	۲/۷۵۰	۲/۶۵۷	۲/۶۷۰	حداکثر		
۱/۲۷۶	۱/۹۱۰	۱/۳۹۲	۲/۳۶۵	۱/۳۰۷	۱/۳۰۲	۱/۱۱۱	حداقل	%	n
۱/۲۷۵	۲/۳۸۲	۱/۵۰۴	۰/۴۱۶	۱/۳۷۹	۱/۳۹۶	۱/۱۴	میانگین		
۱/۳۰۹	۲/۳۰۸	۱/۶۵۱	۰/۴۸۹	۱/۵۰۱	۱/۴۶۳	۱/۱۸۴	حداکثر		
۰/۰۱۳	۰/۰۱۹	۰/۰۱۴	۰/۰۰۴	۰/۰۱۳	۰/۰۱۳	۰/۰۱۱	حداقل	----	e
۰/۰۱۳	۰/۰۲۴	۰/۰۱۵	۰/۰۰۴	۰/۰۱۴	۰/۰۱۴	۰/۰۱۲	میانگین		
۰/۰۱۳	۰/۰۳۰	۰/۰۱۷	۰/۰۰۵	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵	۰/۰۱۲	حداکثر		
۰/۴۶۹	۰/۷۴۰	۰/۵۲۵	۰/۱۳۲	۰/۴۷۸	۰/۴۹۲	۰/۴۱۸	حداقل	%	Iv
۰/۴۸۳	۰/۹۲۱	۰/۵۶۹	۰/۱۵۱	۰/۵۰۴	۰/۵۳۱	۰/۴۲۹	میانگین		
۰/۴۹۵	۱/۱۳۴	۰/۶۲۵	۰/۱۷۷	۰/۵۴۹	۰/۵۵۸	۰/۴۴۶	حداکثر		
۲/۶۵۷	۲/۶۳۰	۲/۶۷۱	۲/۷۶۸	۲/۷۷۰	۲/۶۶۲	۲/۶۸۷	حداقل	----	Gs
۲/۶۷۱	۲/۶۴۹	۲/۶۸۳	۲/۷۷۳	۲/۷۷۲	۲/۶۶۹	۲/۶۸۸	میانگین		
۲/۶۸۲	۲/۶۵۹	۲/۶۸۹	۲/۷۸۰	۲/۷۷۷	۲/۲۷۹	۲/۶۸۹	حداکثر		
۰/۰۹۴	۰/۲۱۴	۰/۱۴۹	۰/۰۳۴	۰/۱۷۱	۰/۰۸۴	۰/۱۱۶	حداقل	%	w
۰/۱۴۲	۰/۲۵۶	۰/۱۷۵	۰/۰۶۱	۰/۲۲۷	۰/۰۹۳	۰/۱۳۸	میانگین		
۰/۱۷۱	۰/۲۹۳	۰/۱۹۱	۰/۰۷۷	۰/۲۸۹	۰/۰۹۸	۰/۱۲۵	حداکثر		

میانگین

سنگ در مرحله پانزدهم آزمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد (Angeli et al., 2009). از این نظر آزمایش‌های دوام تا مرحله ۱۵ انجام گرفت تا اثرات افزایش میزان هوازدگی و تخلخل بر روی دوام گرانیت‌ها، بهتر مطالعه گردد. در این آزمون شاخص دوام در سیکل دوم از رابطه ۱ مطابق با استاندارد ASTM D 4644-87, 1998 محاسبه شده است. برای مراحل بعدی نیز با قرار دادن Id_n به جای Id_2 مقادیر شاخص دوام تا مرحله ۱۵ محاسبه گردیده است.

$$Id_2 = \frac{W_f - C}{B - C} \times 100 \quad (1)$$

Id_2 : شاخص دوام مرحله دوم (٪)

W_f : جرم خشک اولیه استوانه و نمونه (gr)

C : جرم استوانه مشبک (gr)

B : جرم نهایی خشک استوانه و نمونه (gr) در مرحله دوم

در شکل ۵ نمودار مقایسه‌ای شاخص دوام در سیکل ۱، ۵، ۱۰ و ۱۵ برای گرانیت‌های منطقه بروجرد ارائه شده است.

همان‌طور که در شکل ۵ ملاحظه می‌شود، گرانودیوریت ایستگاه دهگاه و دودانگه به ترتیب بیشترین شاخص دوام را دارند و موزوگرانیت آق‌بلاغ ۲ با دارا بودن شاخص دوام ۹۶/۳۴ درصد، کمترین شاخص دوام را به خود اختصاص داده است. همچنین اثر افزایش تعداد سیکل‌های آزمایش بر روی اکثر نمونه‌ها از مرحله سوم به بعد چندان محسوس نمی‌باشد و شاخص دوام این سنگ‌ها خطی با افزایش تعداد سیکل‌ها به صورت کاهش می‌یابد (جدول ۴).

۳-۲-۴. مقاومت فشاری تک‌محوری

از مهم‌ترین ویژگی‌های مکانیکی سنگ، مقاومت فشاری تک‌محوری می‌باشد. اندازه‌گیری این خصوصیت مکانیکی در تمام پروژه‌های مهندسی که بر روی سنگ و یا درون آن اجرا می‌شود، الزامی است.

همان‌طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود کمترین تخلخل مربوط به گرانیت دودانگه با ۰/۴۱ درصد و بیشترین مقدار تخلخل مربوط به گرانیت آق‌بلاغ (۲) با ۲/۳ درصد است و سایر گرانیت‌ها بیشتر از ۱ درصد تخلخل دارند. بر اساس رده‌بندی تخلخل و دانسیته این سنگ‌ها (Anon, 1979)، گرانیت دودانگه تخلخل خیلی کم و سایر گرانیت‌ها تخلخل کمی دارند. همچنین با توجه به این رده‌بندی گرانیت دودانگه وزن واحد حجم زیاد و بقیه گرانیت‌ها وزن واحد حجم متوسط دارند.

۳-۲-۲. سختی واجهشی سنگ


از حدود ۴۰ سال پیش، بازگشت ارتجاعی حاصل از نیروی فنر چکش اشمیت با نام سختی واجهشی و به عنوان عاملی برای برآورد سریع مقاومت بتن به کار گرفته شد. به مرور پژوهشگران دیگری از این وسیله به طور غیرمستقیم برای پیش‌بینی مقاومت سطوح درزه یا سنگ بکر استفاده کردند (Sachpazis, 1990, Aydin and Oktan, 1992, Katzl et al., 2000). بیشترین کاربرد سختی، برای برآورد غیرمستقیم مقاومت فشاری تک‌محوری پروژه‌های مهندسی کوچک می‌باشد. در این پژوهش نیز با استفاده از چکش اشمیت نوع N سختی گرانیت‌های بروجرد اندازه‌گیری شد. در جدول ۳ نتایج سختی واجهشی اشمیت طبق روش استاندارد (ISRM, 1981) پس از تصحیح ارائه شده است. بر این اساس موزوگرانیت گیجالی و گرانیت سفید دهگاه با سختی واجهشی نزدیک به ۵۰ در بالاترین رده قرار می‌گیرند و تونالیت هیراب با سختی واجهشی ۳۹ دارای کمترین مقدار است.

۳-۲-۳. شاخص دوام سنگ

در آزمایش دوام و شکستگی سنگ‌های سخت بخصوص در مواقعی که بعنوان مصالح سنگی در ساخت موج‌شکن‌ها در خطوط ساحلی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به جای استفاده از شاخص دوام مرحله دوم (Id_2)، شاخص دوام و شکستگی

جدول ۳. میانگین مقادیر تعداد ۳۰ آزمون سختی چکش اشमित بر روی گرانیت‌های بروجرد

آق بلاغ			دودانگه	هیراب	دهگاه	گیجالی	سنگ
(AB3)	(AB2)	(AB1)	(DOB)	(HB)	(DB)	(GB)	سختی اشमित
۴۶	۴۴	۴۳	۵۰	۳۹	۵۳	۴۹	روش ISRM



شکل ۵. نتایج آزمون دوام‌پذیری گرانیت‌های مورد مطالعه

جدول ۴. نتایج شاخص دوام گرانیت‌های بروجرد (دما: ۲۱ درجه و آب مصرفی: آب مقطر)

ایستگاه	گیجالی (GB)	دهگاه (DB)	هیراب (HB)	دودانگه (DOB)	آق بلاغ (AB1)	آق بلاغ (AB2)	آق بلاغ (AB3)
نوع سنگ	مونزوگرانیت	گرانیت اسفندار	تونالیت	گرانودیوریت	مونزوگرانیت	مونزوگرانیت	لوکوگرانیت
Id 1	۹۹/۶۹	۹۹/۷۸	۹۹/۵۶	۹۹/۷۱	۹۹/۳۶	۹۹/۰۶	۹۹/۳۳
Id 2	۹۹/۵۵	۹۹/۶۴	۹۹/۳۵	۹۹/۵۴	۹۹/۰۳	۹۸/۶۴	۹۸/۹۵
Id 3	۹۹/۴۸	۹۹/۶	۹۹/۱۴	۹۹/۴۲	۹۸/۸۷	۹۸/۳۰	۹۸/۵۹
Id 4	۹۹/۳۸	۹۹/۵۶	۹۸/۹۷	۹۹/۳۰	۹۸/۶۴	۹۸/۱۶	۹۸/۲۷
Id 5	۹۹/۲۸	۹۹/۴۸	۹۸/۸۶	۹۹/۱۹	۹۸/۴۴	۹۷/۹۳	۹۸/۰۷
Id 6	۹۹/۲۲	۹۹/۴۶	۹۸/۷۶	۹۹/۱۵	۹۸/۲۳	۹۸/۷۸	۹۷/۸۴
Id 7	۹۹/۱۷	۹۹/۴۳	۹۸/۶۷	۹۹/۱۱	۹۸/۰۹	۹۷/۵۱	۹۷/۷۳
Id 8	۹۹/۰۹	۹۹/۳۹	۹۸/۵۷	۹۹/۰۵	۹۸/۰۱	۹۷/۳۸	۹۷/۶۲
Id 9	۹۹/۰۵	۹۹/۳۷	۹۷/۴۵	۹۸/۹۹	۹۷/۹۲	۹۷/۱۹	۹۷/۳۹
Id 10	۹۹/۰۱	۹۹/۳۵	۹۸/۳۲	۹۸/۹۴	۹۷/۷۴	۹۷/۱۱	۹۷/۲۴
Id 11	۹۸/۹۵	۹۹/۳۳	۹۸/۲۳	۹۸/۸۲	۹۷/۶۸	۹۶/۸۴	۹۶/۹۹
Id 12	۹۸/۸۳	۹۹/۲۷	۹۸/۰۶	۹۸/۷۶	۹۷/۵۱	۹۶/۶۵	۹۶/۸۳
Id 13	۹۸/۸۰	۹۹/۲۵	۹۷/۹۲	۹۸/۷۲	۹۷/۴۵	۹۶/۵۲	۹۶/۶۸
Id 14	۹۸/۷۳	۹۹/۲۱	۹۷/۷۹	۹۸/۶۷	۹۷/۲۹	۹۶/۴۴	۹۶/۵۷
Id 15	۹۸/۶۸	۹۹/۱۹	۹۷/۶۰	۹۸/۶۳	۹۷/۲۲	۹۶/۳۴	۹۶/۴۷

شاخص دوام هر مرحله (%)

در این پژوهش ضمن تعیین مقاومت فشاری تک محوری، مدول ارتجاعی نمونه‌های سنگ نیز تعیین شدند. مقاومت فشاری تک محوری نمونه‌های مغزه با قطر NX و با نسبت طول به قطر ۲/۵ تا ۳، در سه حالت خشک، رطوبت طبیعی و اشباع اندازه‌گیری شده است (جدول ۵). نتایج جدول ۵ نشان می‌دهد که بیشترین مقاومت فشاری تک محوری گرانیت‌های بروجرد در حالت خشک به دست آمده

است. همچنین زاویه شکستگی (β) در آزمایش‌ها به ترتیب در شرایط خشک، با رطوبت طبیعی و اشباع کاهش می‌یابد که علت آن وجود سیال در خلل و فرج سنگ است و باعث کاهش زاویه اصطکاک داخلی می‌شود. سنگ‌های مورد آزمایش براساس میزان مقاومت فشاری تک‌محوری در شرایط خشک و مطابق با رده‌بندی مهندسی سنگ بکر دیر و میلر در رده B قرار می‌گیرند.

جدول ۵. مقادیر مقاومت فشاری تک‌محوری گرانیت‌ها برحسب مگاپاسکال (MPa)

نام گرانیت	خشک		طبیعی		اشباع		زاویه β
	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	
GB	۱۱۰/۴۶	۱۲۲/۹۹	۱۱۹/۹۶	۱۶۱/۰۸	۹۳/۲۷	۱۰۷/۴۷	۷۲
DB	۸۹/۰۶	۱۰۳/۰۵	۱۰۱/۶۴	۱۰۷/۴۶	۶۴/۶۷	۹۶/۲۲	۷۲
DOB	۱۱۰/۰۸	۱۲۱/۶۹	۹۶/۵۳	۱۰۸/۳۵	۵۷/۲۷	۶۴/۱۶	۶۷
AB1	۹۱/۵۲	۱۱۱/۳۹	۵۴/۳۶	۵۷/۶۲	۴۸/۰۶	۵۲/۶۲	۶۵
AB2	۳۰/۴۴	۶۱/۵۸	۵۱/۳۳	۷۴/۸۲	۱۲/۹۲	۱۸/۶۱	۶۰
AB3	۹۱	۱۰۳/۴۵	۵۴/۷۹	۷۱/۱۹	۳۴/۹۷	۴۱/۵۲	۷۰
HB	۶۳/۲۹	۷۲/۳۲	۶۰/۱۴	۵۷/۵۸	۳۷/۲۲	۴۳/۰۵	۵۷

جدول ۶. مقادیر ضریب یانگ برحسب (GPa) برای گرانیت‌های بروجرد

نام گرانیت	خشک		طبیعی		اشباع	
	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر
GB	۱۲	۱۹	۱۴	۲۳	۱۳	۱۵/۵
DB	۸	۱۲	۱۳	۱۴	۳	۱۱/۵
DOB	۱۱	۲۱	۱۱	۱۷	۳/۵	۸
AB1	۸	۲۰	۴	۶/۵	۵	۱۳
AB2	۴	۵	۳	۶	۱	۵
AB3	۱۰	۱۲	۵	۹/۵	۳/۵	۸/۵
HB	۱۰	۱۲	۵	۹/۵	۳/۵	۸/۵

در جدول ۷ مقادیر نسبت مدولی و رده‌بندی مهندسی نمونه‌ها بر اساس استاندارد (ISRM (۱۹۸۱) ارائه شده‌است. نسبت مدولی به دست آمده برای گرانیت‌های بروجرد در سه حالت رطوبت خشک، طبیعی و اشباع کمتر از ۲۰۰ است (جدول ۷). از این رو اکثر آنها با توجه به رده‌بندی (ISRM (۱۹۸۱) در رده مقاومتی بالا قرار می‌گیرند. رطوبت نقش موثری در تنزل رده مهندسی گرانیت‌های منطقه دارد. برای مثال با افزایش رطوبت در تونالیته هیراب که در حالت رطوبت خشک در رده مقاومتی بالا قرار دارد در حالت اشباع به رده متوسط نزول می‌کند.

۳-۲-۵. مدول یانگ (مدول الاستیسیته)

برای محاسبه مدول یانگ شیب خط مماس بر منحنی تنش- کرنش در تنش معادل ۵۰ درصد مقاومت نهایی بر اساس رابطه $\sigma_c = E/\epsilon$ اندازه‌گیری می‌شود. شکل ۶ نمونه‌ای از منحنی‌های تنش- کرنش گرانیت‌های بروجرد را نشان می‌دهد که با استفاده از آنها مدول یانگ گرانیت‌ها تعیین شده‌است (جدول ۶).

پس از تعیین مقادیر مقاومت فشاری تک‌محوری و مدول یانگ نسبت مدولی (E_r) گرانیت‌های بروجرد محاسبه گردید.

**جدول ۷. مقادیر نسبت مدولی (E_r) و رده مهندسی گرانیت‌های
بروجرد**

نام ایستگاه	رطوبت خشک		رطوبت طبیعی		رطوبت اشباع	
	ISRM	Er	ISRM	Er	ISRM	Er
GB	۱۴۶	بالا	۱۵۷	بالا	۱۳۵/۵	بالا
DB	۹۵	بالا	۱۳۴	بالا	۸۹	بالا
DOB	۱۲۴	بالا	۱۳۴	بالا	۹۶	بالا
AB1	۱۰۲	بالا	۹۰	متوسط	۱۴۸	متوسط
AB2	۸۳	متوسط	۸۰	متوسط	۲۰۱/۵	پائین
AB3	۱۶۵	بالا	۱۳۲	بالا	۱۴۶	متوسط
HB	۱۵۲	بالا	۱۳۱/۵	متوسط	۱۳۹	متوسط

۳-۲-۶. آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم
مقاومت کششی غیرمستقیم با آزمایش برزیلی اندازه
گیری شد. با اعمال فشار قطری به نمونه‌های استوانه‌ای سنگ،
تنش کششی در امتداد عمود بر محور بارگذاری گسترش یافته
و زمانی که این فشار از مقاومت کششی سنگ بیشتر شود
نمونه دچار گسیختگی می‌شود. در مجموع ۱۰۵ آزمایش در
شرایط اشباع، رطوبت طبیعی و خشک بر روی نمونه‌های مغزه
انجام شد، جدول ۸ میزان مقاومت کششی سنگ برای حالت
رطوبت طبیعی، خشک و اشباع را نشان می‌دهد.

جدول ۸. نتایج حاصل از آزمون‌های برزیلی

مقاومت کششی غیرمستقیم یا آزمون برزیلی (σ_p) MPa							نوع گرانیت			ایستگاه
اشباع			رطوبت طبیعی			خشک				
حداکثر	میانگین	حداقل	حداکثر	میانگین	حداقل	حداکثر	میانگین	حداقل		
۶/۴	۷/۳	۸/۳	۹/۴	۹/۹	۱۰/۵	۱۰	۱۰/۳	۱۱	مونوزوگرانیت	GB
۴/۹	۷/۲	۹	۷/۳	۸/۳	۱۰/۰۵	۸/۶	۹/۷	۱۰	گرانیت اسفن دار	DB
۷/۲	۸/۳	۹/۳	۸/۲	۹/۸	۱۱/۶	۸/۸	۱۱/۲	۱۲	گرانودیوریت	DOB
۳/۵	۳/۹	۴/۸	۳/۵	۴/۳	۵/۴	۵/۴	۵/۶	۶	مونوزوگرانیت	AB1
۲/۵	۲/۸	۳	۳	۳/۵	۳/۷	۳/۶	۳/۸	۴	مونوزوگرانیت	AB2
۳/۹	۴/۳	۵	۵/۵	۶	۶/۹	۵/۹	۶/۲	۷	لوکوگرانیت	AB3
۳/۸	۴/۶	۵/۶	۵/۲	۵/۲	۵/۸	۵/۶	۵/۹	۶	تونالیت	HB

بیشتری پیدا می‌کند که درون یا بر روی چنین توده سنگ‌هایی
پروژه‌های عمرانی یا معدنی اجرا شود.
با توجه به مطالعات سنگ‌شناختی در سنگ‌های گرانیتی،
نوع و درصد کانی‌ها تأثیر زیادی بر روی خصوصیات فیزیکی
سنگ دارد. وزن واحد حجم گرانیت‌ها با کانی‌های اصلی رابطه
مشخصی نشان می‌دهد. با کاهش درصد کانی‌های کوارتز و
ارتوکلاز وزن واحد حجم خشک گرانیت‌ها افزایش پیدا
می‌کند (شکل ۶)، این موضوع می‌تواند به دلیل افزایش درصد
کانی‌های دارای وزن واحد حجم بیشتر مانند بیوتیت و
پلاژیوکلازهای کلسیم‌دار در نمونه‌های مورد مطالعه باشد.
مقدار جذب آب گرانیت‌ها با قراردادن به مدت یک ساعت در
آب، کمتر از ۱ درصد است که با توجه به ترکیب کانی‌شناختی
و بافت سنگ‌های مذکور، مقادیر به دست آمده قابل انتظار
است. با افزایش کانی‌های کوارتز و ارتوکلاز، جذب آب

مقاومت کششی غیرمستقیم حاصله نیز مانند مقاومت
فشاری تک‌محوری با افزایش رطوبت کاهش می‌یابد. بیشترین
مقدار مقاومت کششی در حالت خشک ۱۲ مگاپاسکال مربوط
به گرانودیوریت دودانگه (DOB) است. کمترین مقدار مقاومت
کششی در حالت خشک ۳/۶ مگاپاسکال و مربوط به
مونوزوگرانیت آق‌بلاغ ۲ (AB2) می‌باشد.

۴. نتایج


خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی سنگ، شامل شناخت
ویژگی‌های سنگ‌شناختی، فیزیکی و مکانیکی است. با آگاهی
از ویژگی‌های مذکور می‌توان با برقراری ارتباط بین آنها روابط
مناسبی به دست آورد. با داشتن چنین روابطی در هزینه
آزمایش‌های مربوط به ارزیابی خصوصیات زمین‌شناختی
مهندسی صرفه‌جویی خواهد شد. این موضوع زمانی اهمیت

بافت سنگ‌های گرانیتی، خصوصیات فیزیکی این سنگ‌ها را ارزیابی نمود.


در مطالعات زمین‌شناسی مهندسی برای برآورد سریع خصوصیات مکانیکی سنگ‌های یک پروژه، تعیین ارتباط مقاومت فشاری تک‌محوری با مقاومت کششی غیرمستقیم یا برزیلی، کمک موثری به کاهش هزینه‌های آزمایشگاهی خواهد بود. از این رو بررسی انجام شده نشان می‌دهد که مقاومت فشاری تک‌محوری با مقاومت برزیلی رابطه مستقیم دارد و با افزایش مقاومت فشاری، مقاومت کششی نیز افزایش می‌یابد. در شکل ۷ ارتباط این دو پارامتر در سه حالت خشک، مرطوب و اشباع ارائه شده است. بهترین هم‌پوشانی بین مقاومت فشاری (UCS) و کششی (TCS) گرانیت‌های بروجرد در حالت رطوبت طبیعی با مقدار $R^2 = 0.916$ برقرار است.

کاهش می‌یابد. در حالی که با افزایش کانی بیوتیت، میزان جذب آب افزایش پیدا می‌کند.

اندازه ذرات کانی‌ها نیز بر روی ویژگی‌های فیزیکی تأثیرگذار است. با کاهش اندازه کانی‌ها مقدار دانسیته افزایش و در مقابل مقدار تخلخل و جذب آب کاهش می‌یابد که نتایج حاصله با نتایج به دست آمده توسط محققین دیگر همخوانی دارد (1981 Onodera and Asoka Kumara). درشت بودن اندازه ذرات باعث افزایش سطوح ضعف و تمرکز تنش در مرز بین دانه‌ها می‌شود. ذرات درشت، سطح تماس کمتری با یکدیگر داشته و درجه درهم فقل‌شدگی کمتری دارند. بنابراین سنگ، دانسیته کمتر، تخلخل و جذب آب بیشتری خواهد داشت. گرانیت دهگانه با ریزترین اندازه کانی‌ها، دارای تخلخل پایین و دانسیته بالایی است (جدول ۲). بنابراین می‌توان با استفاده از مطالعات میکروسکوپی و تعیین درصد کانی‌های تشکیل دهنده و نیز



شکل ۶. رابطه وزن واحد حجم با درصد کانی‌های سنگ‌های گرانیتی



شکل ۷. افزایش مقاومت فشاری تک محوری گرانیت‌ها متناسب با افزایش مقاومت کشش برزیلی

جدول ۱۰. روابط حاصل از بررسی خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی توده گرانیتی بروجرد

ردیف	پارامتر مورد بررسی	معادلات	حالت رطوبت	ضریب تعیین (R^2)	تعداد (n)
۱	مقاومت فشاری تک‌محوری با کوارتز	$UCS = 4.08 Q_r - 26.46$	خشک	۰/۷۲	۵
۲	مقاومت فشاری تک‌محوری با دانسیته	$UCS = 912.9 \gamma_d - 2301$	خشک	۰/۹۹	۵
۳	مقاومت فشاری تک‌محوری با جذب آب	$UCS = -84.47 I_v + 147$	اشباع	۰/۷۹	۶
۴	ارتباط مقاومت فشاری تک‌محوری با شاخص دوام ۲	$UCS = 64.21 Id_2 - 6288$	طبیعی	۰/۸۳	۶
۵	ارتباط مقاومت فشاری تک‌محوری با شاخص دوام ۱۵	$UCS = 24.22 Id_{15} - 2292$	طبیعی	۰/۷۴	۶
۶	مقاومت فشاری تک‌محوری با سختی اشمیت	$UCS = 0.0001 (SHV)^{2.974}$	طبیعی	۰/۷۷	۷
۷	مقاومت فشاری تک‌محوری با نسبت مدولی	$UCS = 0.858 Er - 21.55$	طبیعی	۰/۷۴	۶
۸	مقاومت فشاری تک‌محوری با مقاومت برزیلی	$UCS = 9.87 TCS + 12.30$	طبیعی	۰/۹۲	۷
۹	مقاومت برزیلی با تخلخل	$TCS = -4.03 n + 12.64$	خشک	۰/۹۲	۵
۱۰	مقاومت برزیلی با دانسیته	$TCS = 42.46 \gamma_d - 105.3$	خشک	۰/۷۴	۵
۱۱	سختی سنگ با تخلخل	$SHV = 3.5 n + 51.36$	طبیعی	۰/۷۰	۵
۱۲	سختی سنگ با جذب آب	$SHV = -9.1 I_v + 51.24$	طبیعی	۰/۷۱	۵
۱۳	سختی سنگ با درصد رطوبت	$SHV = -76.34 \omega + 57.35$	طبیعی	۰/۸۵	۶
۱۴	دانسیته با تخلخل	$n = -10.14 \gamma_d + 28.26$	خشک	۰/۸۷	۶
۱۵	دانسیته با جذب آب	$I_v = -3.96 \gamma_d + 11.02$	خشک	۰/۸۸	۶

حالی که مونزوگرانیت آق‌بلاغ ۲ با دارا بودن شاخص دوام ۹۶/۳۴ درصد کمترین شاخص دوام را به خود اختصاص داده است (جدول ۳).

تخلخل کم و خیلی کم گرانیت‌ها ناشی از تبلور و تراکم کانی‌های تشکیل دهنده و هوازدهی کم این سنگ‌ها است. در مطالعه مقاطع نازک نیز هیچ گونه تخلخلی در بین کانی‌های تشکیل دهنده دیده نمی‌شود. ولی هوازدهی بعضی از بلورهای درشت بیوتیت و پلاژیوکلاز، تخلخل ریز ایجاد کرده است. به این دلیل مونزوگرانیت آق‌بلاغ ۲، ۲/۳۸ درصد تخلخل دارد (جدول ۱). این تخلخل اولیه نیست و ناشی از هوازدهی کانی فرومنیزین (بیوتیت) و پلاژیوکلازهای کلسیم‌دار است.

اندازه ذرات کانی‌ها نیز بر روی ویژگی‌های فیزیکی تأثیرگذار است. با کاهش اندازه کانی‌ها، وزن واحد حجم افزایش و در مقابل مقدار تخلخل و جذب آب کاهش می‌یابد. بنابراین سنگ دارای دانسیته بالا، تخلخل و جذب آب کمتری خواهد داشت. بر اساس مطالعه مقاطع نازک سنگ، کانی‌های تشکیل دهنده گرانودیوریت دودانگه، ریز تا متوسط دانه هستند و دانسیته بالا و تخلخل پایینی دارد (جدول ۲). مونزوگرانیت آق‌بلاغ ۲ با داشتن کانی‌هایی در اندازه متوسط، تخلخل بیشتر و دانسیته کمتری دارد.

نقش درصد کوارتز و اندازه دانه‌ها و رابطه آن با مقاومت تراکم تک‌محوری در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط گرانیت گیجالی و گرانیت دهگاه با هم قابل مقایسه می‌باشند. با توجه به مطالعه مقاطع نازک سنگ، از نظر اندازه کانی‌ها، گرانیت گیجالی (GB) دانه متوسط و گرانیت دهگاه (DB) دانه ریز می‌باشد (جدول ۱). مقدار کوارتز در گرانیت گیجالی ۳۸ درصد و در گرانیت دهگاه ۳۶ درصد است (جدول ۱). مقاومت تراکمی تک‌محوری در گرانیت گیجالی ۱۲۳ مگاپاسکال ولی برای گرانیت دهگاه ۱۲۱ مگاپاسکال می‌باشد (جدول ۵). با توجه به نقش اندازه دانه و درصد کوارتز در تغییر مقاومت تراکم تک‌محوری سنگ، همان‌طور که دیده می‌شود گرانیت دهگاه با وجود ریزدانه

در جدول ۱۰ معادلات و ضرایب همبستگی بین خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی توده گرانیتی بروجرد ارائه شده است. ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی این توده گرانیتی دارای ضرایب همبستگی مناسبی است. بیشترین همبستگی در مرتبه اول با مقدار ضریب تعیین ۰/۹۹ بین مقاومت فشاری تک‌محوری با وزن واحد حجم (دانسیته) خشک و در مرحله دوم با ضریب تعیین ۰/۹۲ بین مقاومت برزیلی و تخلخل برقرار است. به جز رابطه مقاومت فشاری تک‌محوری و سختی واجهشی سنگ که به صورت نمایی برقرار است، سایر روابط دارای ارتباط خطی با یکدیگر هستند.

۵. بحث و نتیجه گیری

شناخت خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی سنگ نیازمند مطالعه ویژگی‌های سنگ‌شناختی، فیزیکی و مکانیکی سنگ‌ها است. بر اساس مطالعه مقاطع نازک سنگ، گرانیت‌های بروجرد به انواع گرانودیوریت، مونزوگرانیت، گرانیت اسفن‌دار (سفید) و تونالیت تقسیم‌بندی می‌شوند. کانی‌های اصلی تشکیل دهنده این سنگ‌ها به ترتیب فراوانی پلاژیوکلازها، کوارتز، ارتوکلاز و بیوتیت هستند که اکثراً بافت ساب‌هدرال گرانولار را تشکیل می‌دهند.

ترکیب کانی‌شناختی و بافت سنگ با خصوصیات فیزیکی سنگ رابطه مشخصی دارد. ارتباط این دو ویژگی می‌تواند به پیش‌بینی نحوه پیشرفت هوازدهی در سنگ کمک کند. در رخنمون‌های گرانیتی بروجرد، پیشرفت هوازدهی روند یکسانی ندارد. در بخشی از توده گرانیتی شدت هوازدهی بیشتر است. این موضوع با فراوانی کانی‌های دارای وزن واحد حجم بیشتر مانند بیوتیت و پلاژیوکلازها رابطه مشخص دارد. با افزایش کانی‌های مذکور شدت هوازدهی گرانیت‌ها افزایش پیدا می‌کند. زیرا بیوتیت‌ها حاوی عناصر آهن و منیزیم می‌باشند و پلاژیوکلازها نیز کلسیم‌دار هستند. به همین دلیل شاخص دوام‌پذیری مرحله دوم گرانیت دهگاه با ۹۹/۶۴ درصد و گرانیت دودانگه با ۹۹/۵۵ درصد بالاترین مقدار را دارند در

هیراب کمتر از گرانیته دودانگه است (جدول ۵). این موضوع مربوط به درصد بیشتر کوارتز در گرانیته دودانگه است.

نتیجه گیری

گسترش سنگ‌های گرانیته در بخش وسیعی از کشور از جمله در شمال و شمال خاوری بروجرد و بهره‌برداری از آنها به عنوان مصالح سنگی در راه‌سازی، ساخت موج شکن و ...، مطالعه خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی این سنگ‌ها را ضروری ساخته است. ارائه چنین خصوصیات اطلاعات مناسبی را به منظور بهره‌برداری بهینه در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان محلی قرار می‌دهد.

۱. بر اساس ویژگی‌های سنگ‌شناختی، توده‌های گرانیته بروجرد متشکل از چهار نوع گرانودیوریت، مونزوگرانیته، گرانیته رنگ روشن (سفید) و تونالیت است.

۲. درصد کانی کوارتز مهم‌ترین عامل کانی‌شناختی تأثیرگذار بر روی خصوصیات مکانیکی از جمله مقاومت این سنگ‌ها است. با افزایش درصد کوارتز مقاومت تراکم تک‌محوری گرانیته‌ها افزایش پیدا می‌کند. وجود کانی ارتوکلاز نیز بعد از کوارتز یکی از عوامل اصلی افزایش مقاومت سنگ است.

۳. افزایش درصد کانی‌های پلاژیوکلاز و بیوتیت فرآیند هوازگی گرانیته‌ها را تشدید می‌کند. در بررسی‌های صحرائی تونالیت هیراب به ترتیب با ۶۶ درصد پلاژیوکلاز و ۲۲ درصد بیوتیت جزء نمونه‌هایی است که کمترین مقاومت را در مقابل هوازگی نشان می‌دهد. بنابراین ترکیب کانی‌شناختی یکی از عوامل اصلی بوده و شاخص مناسبی برای سنجش مقاومت سنگ در مقابل عوامل هوازگی محسوب می‌شود.

۴. گرانیته‌های بروجرد با داشتن تخلخل اولیه بین ۰/۴۲ تا ۲/۳۸ درصد در رده سنگ‌های دارای تخلخل کم تا خیلی کم قرار می‌گیرند. بالا بودن تخلخل در برخی از نمونه‌ها به دلیل وجود شکستگی و آلتراسیون کانی‌های تشکیل دهنده این سنگ‌ها است. گرانیته‌های هیراب و آق‌بلاغ بالاترین

بودن به دلیل داشتن درصد کوارتز کمتر مقاومت تراکم تک‌محوری کمتری نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان بیان کرد که افزایش درصد کوارتز بیشتر از کاهش اندازه دانه به بالارفتن مقاومت فشاری تک‌محوری سنگ کمک می‌کند.

ارتباط خصوصیات سنگ‌شناختی، ویژگی‌های فیزیکی و خصوصیات مکانیکی در گرانیته‌های آق‌بلاغ قابل توجه است. گرانیته آق‌بلاغ ۱ (AB1) و آق‌بلاغ ۲ (AB2) هر دو از نظر اندازه ذرات متوسط دانه هستند. درصد کوارتز در گرانیته‌های آق‌بلاغ ۱ و ۲ به ترتیب ۴۵ و ۴۲ درصد است (جدول ۱). درصد تخلخل در گرانیته‌های آق‌بلاغ ۱ و ۲ به ترتیب ۱/۵ و ۲/۳ درصد است (جدول ۲). مقاومت تراکم تک‌محوری گرانیته‌های آق‌بلاغ ۱ و ۲ نیز به ترتیب ۱۱۱ و ۵۸ مگاپاسکال می‌باشد (جدول ۵). همان‌طور که ملاحظه می‌شود نقش ویژگی سنگ‌شناختی یعنی افزایش درصد کوارتز و نقش خصوصیت فیزیکی یعنی کاهش تخلخل در افزایش مقاومت تراکم تک‌محوری آق‌بلاغ ۲ مشخص می‌باشد.

رابطه بین خصوصیات سنگ‌شناختی، ویژگی‌های فیزیکی و خصوصیات مکانیکی در گرانیته‌های گيجالی و هیراب نیز قابل توجه است. میزان تخلخل در گرانیته‌های گيجالی (GB) و هیراب (HB) به ترتیب ۱/۱۴ و ۱/۳۸ درصد (جدول ۲)، مقدار بیوتیت در گرانیته‌های گيجالی (GB) و هیراب (HB) به ترتیب ۱۲ و ۲۳ درصد (جدول ۱)، عدد سختی واجهشی اشمیت در گرانیته‌های گيجالی (GB) و هیراب (HB) به ترتیب ۵۱ و ۴۳ می‌باشد (جدول ۳). میزان مقاومت تراکم تک‌محوری در گرانیته‌های گيجالی (GB) و هیراب (HB) به ترتیب ۱۲۳ و ۷۲ مگاپاسکال است (جدول ۵). دلیل کاهش مقاومت و سختی در گرانیته هیراب به درصد تخلخل بیشتر و درصد کانی‌های صفحه‌ای (بیوتیت) زیادتر مربوط می‌شود.

نقش سنگ‌شناختی (افزایش کوارتز) در افزایش مقاومت تراکم تک‌محوری در گرانیته‌های هیراب (HB) و دو دانگه (DOB) نیز قابل توجه است. مقدار کوارتز و ارتوکلاز در گرانیته هیراب ۲۳ درصد و در گرانیته دودانگه ۳۳ درصد می‌باشد (جدول ۱). مقاومت تراکم تک‌محوری در گرانیته

- تخلخل، کمترین دانسیته و در نتیجه بیشترین جذب آب را دارا هستند (جدول ۲).
۵. بر اساس نتایج آزمایش دوام‌پذیری که در ۱۵ سیکل انجام شده است، سنگ‌های گرانیتی بروجرد طبق رده‌بندی گمبل و بر اساس شاخص مرحله دوم (Id2) در رده خیلی مقاوم و طبق رده بندی فرانکلین و چاندارا، بر اساس شاخص مرحله اول (Id1) در رده شدیداً مقاوم قرار می‌گیرند. همچنین اثر افزایش تعداد سیکل‌های آزمایش روی اکثر نمونه‌ها از مرحله سوم به بعد چندان محسوس نمی‌باشد و شاخص دوام این سنگ‌ها به صورت خطی با افزایش تعداد سیکل‌ها کاهش می‌یابد.
۶. بهترین ارتباط میان خصوصیات فیزیکی با ویژگی‌های مکانیکی بین مقاومت فشاری تک‌محوری و دانسیته برقرار است. سایر روابط نیز همپوشانی خوبی دارند. گرانودیوریت دودانگه و مونزوگرانیت گیجالی به ترتیب بالاترین مقادیر مقاومت فشاری تک‌محوری، بیشترین مقاومت کششی برزیلی و سختی واجهشی اشمیت را به خود اختصاص داده‌اند.
۷. بر اساس رده‌بندی مهندسی سنگ بکر، گرانیت گیجالی در رده BL و سایر گرانیت‌ها در رده CL قرار می‌گیرند. پایین بودن رده مهندسی گرانیت‌های بروجرد از رده قابل انتظار (یعنی رده BH مطابق با دیر و میلر) ناشی از هوازگی سنگ‌های منطقه است.

منابع

- احمدی خلجی، ا.، ۱۳۸۶. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های گرانودیوریتی بروجرد (غرب ایران)، مجله علوم دانشگاه تهران، جلد ۳۳، شماره ۱، صفحه ۱۴-۱.
- سازمان زمین‌شناختی کشور، ۱۳۷۰. نقشه زمین‌شناختی ۱:۱۰۰۰۰۰ بروجرد.
- رسولی فرح، م.، ۱۳۸۹. مطالعه خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی گرانیت‌های شمال و شمال خاوری بروجرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا.
- Akesson, U., Lindqvist, J.E., Go'ransson, M., Stigh, J. 2001. Relationship between texture and mechanical properties of granites, central Sweden, by use of image-analysing technique. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 60: 277-284.
- American Society for Testing Materials, 1998. Annual Book of ASTM Standard, vol.09.08 and 04.04.
- Angeli M., Hebert, R., Menendez, B., David, C., Bigas, J.P., 2010. Influence of temperature and salt concentration on the salt weathering of a sedimentary stone with sodium sulphate. *Engineering Geology*, 115(3-4): 193-199.
- Anon, 1979. Classification of rocks and soils for engineering geological mapping. part 1- Rocks and soils material. *Bulltin of Engineering Geology and the Environment*, 19: 71-364.
- Ayday, C.G., Oktan, R.M. 1992. Correlations between L and N-type Schmidt hammer rebound values obtained during field-testing. In: Hudson J.A. (Ed.), *International ISRM Symposium on Rock Characterization*. Chester. pp. 47-50.
- I'rfan, T.Y., 1996. Mineralogy, fabric properties and classification of weathered granites in Hong Kong. *Quaterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology*, 29: 5-35.
- ISRM, 1981b. *Rock Characterization Testing and Monitoring, Suggested Method*. Brown E.T. (Ed.), Oxford: Pergamon Press., London, 221p.
- Katz, O., Reches, Z., Roegiers, J., 2000. Evaluation of mechanical rock properties using a Schmidt hammer. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 37: 723-728.
- Merriam, R., Rieke, H.H., Kim, Y.C., 1970. Tensile strength related to mineralogy and texture of some granitic rocks. *Engineering Geology*, 4: 155-160.
- Onodera, T.F., Asoka Kumara, H.M., 1980. Relation between texture and mechanical properties of crystalline rocks. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 22: 173-177.

-
- Raïisaïnen, M., 2004. Relationships between texture and mechanical properties of hybrid rocks from the Jaala-Iitti complex, southeastern Finland. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 74: 197-211.
- Sachpazis, C.I., 1990. Correlating Schmidt hardness with compressive strength and Young's modulus of carbonate rocks. *Bulletin of the International Association of Engineering Geology*, 42: 75-83.
- Sousa, L.M.O., 2007. Granite fracture index to check suitability of granite outcrops for quarrying. *Engineering Geology*, 92: 146-159.
- Zhang L, 2005. *Engineering Properties of Rocks*, Vol. 4., 1-290. Elsevier Publ., Amsterdam.