

تاثیر خاکستر خاک اره بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس

رضا فرسام نیا^۱، روزبه دبیری^{۲*}

پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۷/۲۲

دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۰۸/۰۲

چکیده

خاک رس نوعی از خاک‌های مساله دار می‌باشد که در اثر جذب آب و رطوبت سبب بروز مشکلاتی همچون تورم، نشست و تغییر شکلهای قابل توجه می‌شود. امروزه استفاده از مصالح قابل دسترس و باطله بمنظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست جهت تثبیت خاکهای مساله دار مورد نظر قرار گرفته است که یکی از این نوع مصالح، خاکستر خاک اره می‌باشد. در تحقیق حاضر، امکان بهبود خصوصیات خاک رس با استفاده از خاکستر خاک اره مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، خاکستر خاک اره با درصدهای وزنی ۳، ۶، ۹ با خاک رسی مخلوط گردیده و سپس در زمان های ۱، ۷ و ۱۴ روز عمل آوری انجام گرفته است. جهت ارزیابی رفتار ژئوتکنیکی خاک تثبیت شده آزمون‌های حدود آتربرگ، تراکم استاندارد، مقاومت فشاری تک محوری، برش مستقیم، نسبت باربری کالیفرنیا و تحکیم انجام گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان می‌دهد، مقدار بهینه خاکستر خاک اره برابر ۳ درصد در مدت زمان عمل آوری ۱۴ روز می‌باشد. بطوریکه در خاک تثبیت شده شاخص خمیری ۴۹٪ شاخص فشردگی ۴۰٪ کاسته شده و وزن مخصوص خشک حداکثر به میزان ۱۴٪، مقاومت فشاری تک محوری به اندازه ۶۵٪ و مقاومت برشی در لحظه گسیختگی بطور میانگین ۵۳/۶٪ نسبت به حالت تثبیت نشده افزایش یافته است.

کلید واژه‌ها: رس، خاکستر خاک اره، مقاومت برشی، تورم، تحکیم.

۱. کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

۲. استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران rouzbeh_dabiri@iaut.ac.ir

* مسئول مکاتبات

۱. مقدمه

هزینه اجرای آنها می‌باشد. انجمن اداره راه و ترابری آمریکا (FHWA, 2017) روش‌های مختلف بهسازی خاک‌ها را به همراه هزینه اجرای آنها طبق جدول (۱) ارائه نموده است. با مقایسه هزینه‌ها می‌توان مشاهده کرد، خاک اره به دلیل گستردگی در تهیه آن و قیمت بسیار پایین، امکان استفاده از آن را در جهت بهسازی خاکها امکان پذیر می‌نماید. بنابراین، در این تحقیق سعی بر آن است تا بتوان با به کارگیری خاکستر خاک اره، ویژگیهای مکانیکی خاک ریزدانه رسی را اصلاح کرده و از آلودگی محیط زیست و خسارتهای ناشی از آن اجتناب نمود.

۲. مرور مطالعات گذشته

استفاده از مواد ضایعاتی کارخانجات و صنایع مختلف در خاک با هدف بهبود خصوصیات مهندسی، از جمله روش‌های مورد توجه جدید در این زمینه است. انواع خاکسترها موجود می‌باشد. یکی از آنها خاکستر بادی است که محصولی فرعی مهمی از نیروگاه‌های سوخت زغال‌سنگ یا از حرارت دادن ضایعات برخی کارخانه‌ها نیز بدست می‌آید که دارای خاصیت پوزولانی مناسبی بوده و در پروژه‌های ساختمانی جهت استفاده در بتن و در پروژه‌های ژئوتکنیکی جهت تثبیت خاک کاربرد دارد. بیات و بحرینیان (۱۳۹۹) تاثیر همزمان خاکستر بادی و آهک را بر روی ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک ماسه مطالعه نمودند. ایشان دریافتند که اضافه شدن خاکستر بادی تا ۲۰ درصد در خاک ماسه‌ای بدون آهک، باعث افزایش بیشتری در وزن مخصوص خشک حداکثر می‌شود و این مقدار با وجود ۱۰٪ آهک به مقدار ۱۰٪ کاهش می‌یابد. همچنین مقدار ۲۰٪ خاکستر بادی یک مقدار بهینه جهت تثبیت خاک با یا بدون آهک است بطوریکه بیشترین مقدار نسبت باربری کالیفرنیا در این حدود خاکستر بادی بدست می‌آید. نوع دیگر خاکستر حاصل از خاک اره می‌باشد که بیشتر در زمینه تثبیت خاکهای ریزدانه استفاده می‌گردد و مطالعات گسترده‌ای انجام یافته است. اوکانده (Okunade, 2008) مطالعه‌ای بر روی اثرات خاکستر چوب و ترکیبات خاک اره بر روی خصوصیات مهندسی خاک‌های رسی انجام داده

اجرای پروژه‌های عمرانی یکی از مهمترین شاخص‌های پیشرفت هر کشوری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره محسوب می‌شوند. خاکهای ریزدانه از جمله خاک‌هایی است که ظرفیت لازم را جهت احداث ابنیه‌ها را نداشته و سازه را از نظر عملکردی ممکن است با خطرات جدی مواجه کند. در سیستم نامگذاری متحد خاکها، کلیه ذراتی که دارای اندازه کمتر از ۷۵ میکرون باشد، در طبقه ریزدانه‌ها قرار می‌گیرند. اگر اینگونه خاکها در صورت تماس با مقدار محدودی آب خاصیت خمیری از خود نشان دهند، در طبقه رس و در غیر این صورت در بخش لای قرار می‌گیرند. لذا، مهندسين به فکر روش‌هایی برای بهبود خواص این نوع خاک بوده‌اند که حاصل آن ایجاد روشهای مختلف بهسازی می‌باشد. با در نظر گرفتن اهمیت سازه‌ها، مسائل اقتصادی و زمان اتمام پروژه، روش بهسازی خاک مورد نظر انتخاب می‌گردد. معمولاً پروژه‌های عمرانی زمانی که با خاک های رسی مواجه می‌شوند، برای کنترل خاصیت تورم و کاهش حجم از تثبیت کننده‌های شیمیایی از قبیل سیمان و یا آهک استفاده می‌گردد. از سوی دیگر، این مواد اگرچه قابلیت خوبی در افزایش پارامترهای مقاومتی از خود نشان داده‌اند ولی باعث آسیبهای زیست محیطی زیادی در اثر تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل دی اکسید کربن می‌گردند (روح بخشان و کلاتری، ۱۳۹۵). خاکستر خاک اره در اثر سوزاندن کامل خاک اره که محصول برش، سمباده زدن و یا ساییدن چوب با اره است تشکیل می‌شود. زائادات خاک اره چوب در تمام کشورهای جهان انباشته می‌شوند و مشکلات زیست محیطی جدی و خطرات سلامتی گوناگونی را موجب می‌شوند و از آنجایی که تولید ضایعات چوبی در کارخانه‌های چوب بری و صنایع چوبی گوناگون غیرقابل اجتناب است، لذا برای استفاده از این ضایعات تلاش زیادی به عمل می‌آید (فروغی اصل و نوظهور، ۱۳۹۶). انتخاب روش‌های موجود جهت بهسازی تابع پارامترهای مختلفی همچون نوع خاک، ساختار دانه‌بندی خاک، مهارت، نوع تجهیزات، مواد مصرفی و

(Kale et al., 2019) مطالعه‌ای بر وی تأثیر خاکستر خاک اره و آهک بر روی خاک مسئله دار انجام داد که با افزودن مقادیر ۱ تا ۵ درصد از ترکیبات خاکستر و آهک باعث افزایش حداکثر وزن مخصوص خاک و کاهش رطوبت بهینه خاک گردید. همچنین در درصدهای پایین‌تر مواد افزودنی موجب افزایش مقاومت فشاری و ظرفیت باربری خاک شده است. تدین و دبیری (۱۳۹۸) مطالعه‌ای را بر روی تأثیر خاک اره بر روی رفتار ژئوتکنیکی خاکهای رسی انجام دادند. نتایج بدست آمده نشان داد زمانی که ۳ درصد خاک اره به نمونه های مورد مطالعه افزوده شد سبب کاهش نسبت تخلخل خاک و کاهش جذب آب و همچنین موجب افزایش مقاومت، ظرفیت باربری و تراکم پذیری خاک گردید. کوادری و همکاران (Quadri et al., 2020) طی تحقیقات خود اثر تثبیت کننده ضایعات کلسیم کاربید و خاک رس کلسینید شده بر روی روسازی انعطاف پذیرمورد ارزیابی قرار دادند. در این تحقیق با استفاده از درصد های افزودنی متفاوت باعث بهبود برخی از خصوصیت ژئوتکنیکی خاک از قبیل مقاومت فشاری و ظرفیت باربری خاک شدند. نتایج حاصل از این تحقیقات نشانگر افزایش خصوصیات ژئوتکنیکی خاک از قبیل مقاومت فشاری خاک، چسبندگی خاک و ظرفیت باربری آن شده است. با مرور بر تحقیقات انجام گرفته مشاهده می‌گردد، نوع خاکستر خاک اره که از درخت تبریزی که با درصدهای مختلف تهیه گردیده با خاک رس مخلوط شده است و تأثیرگذاری مدت زمان عمل آوری بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی آن کمتر مدنظر واقع شده است. همچنین، نحوه تهیه خاکستر خاک که از سوزاندن کامل خاک اره در داخل کوره در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد بدست آمده از نوآوری‌های مطالعه حاضر می‌باشد.

است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد سهم عمده افزودنی خاکستر خاک اره موجب افزایش خصوصیات تراکمی خاک رسی خواهد شد. اوتوکو و آنست (Otoko and Honest, 2014) دریافتند که با افزودن ۴ درصد خاکستر خاک اره باعث بهبود مقاومت فشاری و افزایش ظرفیت باربری خاک در حالت خشک شده است و همچنین ترکیب خاکستر خاک اره با دیگر افزودنی ها باعث کاهش هزینه‌های اقتصادی شده است. ایلوری و اودو (Ilori and Udo, 2015) دریافتند که خاکستر خاک اره باعث کاهش شاخص خمیری خاک‌های رسی و افزایش مقاومت فشاری خاک رس شده است. خان و خان (Khan and Khan, 2015) مشاهده کردند که با افزودن خاکستر خاک اره به خاک رس، ضریب نفوذپذیری نسبت به حالت اولیه کاهش پیدا کرده است. نتایج تحقیق واجد علی و همکاران (Wajid Ali et al., 2016) نشان داد که حضور خاکستر خاک اره به مقدار ۴ درصد در خاک های رسی با پلاستیسیته پایین باعث بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی خاک از قبیل مقاومت فشاری و ظرفیت باربری خاک گردیده است. در تحقیق دیگر اواما و همکاران (Owamah et al., 2017) در مقایسه سیمان با ترکیب خاکستر و سیمان دریافتند که تأثیر سیمان بر روی پارامترهای برش مستقیم و تک محوری بیشتر از ترکیب خاکستر خاک اره و سیمان است و همچنین دوره عمل آوری ۲۸ روزه تأثیر چشم گیری در افزایش پارامترهای مقاومتی خاک گردیده است. گانا و تبت (Gana and Tabat, 2017) مطالعه‌ای بر روی تثبیت خاک رس با استفاده از سیمان و خاکستر خاک اره انجام دادند. آنها دریافتند که این ترکیب باعث کاهش شاخص خمیری و حد روانی و همچنین باعث افزایش مقاومت فشاری خاک گردید، گرچه این افزایش مقاومت در ترکیب سیمانی بیشتر از ترکیب با خاکستر خاک اره بود. همچنین کیل و همکاران

جدول ۱. مقایسه هزینه‌های روش‌های بهسازی خاک (FHWA, 2017).

Category	Technology	Unit cost (\$)
Vertical drains and accelerated consolidation	PVDs; with and without fill preloading	0.5-4 / 1ft
Lightweight Fills	Compressive strength fill; geofilm; foamed concrete	75-150/yd ³
Lightweight Fills	Granular fills; Wood fiber; Blast furnace slag; Fly ash; Boiler slag; Expanded shale; Clay and slate; Tire shreds	3-15/yd ³
Deep compaction	Deep dynamic compaction	10-30/yd ²
Deep compaction	Vibro-compaction	5-9/1ft
Aggregate columns	Stone columns and rammed aggregates piers	15-60/1ft
Column supported embankments	Column supported embankment	9/ft ² +cost of column
Column supported embankments	Columns: Non-compressible	30-80/1ft
Column supported embankments	Columns: compressible	20-100/1ft
Soil mixing	Deep mixing (dry)	60-125/1ft
Soil mixing	Mass mixing	15-75/yd ³
Grouting technologies	Chemical grouting	20/ft+0.65/qt
Grouting technologies	Compaction grouting	75-750/yd ³
Grouting technologies	Bulk void filling	50-150/ yd ³
Grouting technologies	Slabjacking	6.5-9.5/ft ²
Grouting technologies	Jet grouting	250-750/ yd ³
Grouting technologies	Rock fissure grouting	25-80/ft ²
Pavement support technologies	Mechanical stabilization	1-5/ yd ²
Pavement support technologies	Chemical stabilization	2-5/ yd ²
Pavement support technologies	Moisture control	3-12/1ft
Reinforced soil	Reinforced embankment	2-12/ yd ²
Reinforced soil	MSE walls	30-65/ft ²
Reinforced soil	Reinforced soil slopes	3-25/ft ²
Reinforced soil	Soil nail	20-50/1ft

۳. مواد و مصالح

خشک درآورده شده است. در ادامه، خاک اره تهیه شده در کوره کارگاه ذغال پزی و در شرایط خلاء در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد سوزانده شده و خاکستر خاک اره تهیه گردیده است (شکل ۳-ب). خصوصیات شیمیایی خاکستر خاک اره در جدول (۳) آورده شده است. در انتها، با مرور مطالعات گذشته مشاهده گردید که میزان خاکستر خاک اره در نظر گرفته شده تا ۳ تا ۵ درصد می‌باشد و نوع خاک اره مورد استفاده که از آن خاکستر تهیه شده متفاوت است. بنابراین در تحقیق حاضر، خاکستر خاک اره تهیه شده از الک شماره ۲۰۰ رد شده و به میزان ۳، ۶ و ۹ درصد وزنی به خاک رس مورد مطالعه مخلوط شده است. جهت ساخت نمونه، خاک رس و خاکستر خاک اره مورد استفاده در رطوبت بهینه با استفاده از دستگاه مخلوط کن


خاک مورد مطالعه از منطقه مرزداران در شهر تبریز تهیه شده است (شکل ۱). منحنی دانه بندی مصالح مورد مطالعه طبق استاندارد ASTM D421 و ASTM D422 تعیین گردیده و در شکل (۲) می‌توان مشاهده نمود. خصوصیات خمیری خاک مورد مطالعه طبق استاندارد ASTM D4318-95a و چگالی ویژه نیز براساس استاندارد ASTM D854 اندازه گیری شده است (جدول ۲). مطابق با سیستم طبقه بندی متحد خاکها، خاک مورد مطالعه از نوع رس (CL) می‌باشد. خاکستر خاک اره مورد استفاده در پژوهش حاضر، مربوط به درخت تبریزی است. جهت تهیه خاکستر، ابتدا خاک اره درخت تبریزی از یکی کارگاه های چوب بری تهیه گردید (شکل ۳-الف). سپس، خاک اره سرنند شده و در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد به حالت

نگهداری شده و به مدت ۱، ۷ و ۱۴ روز عمل آوری انجام گرفته است.

با یکدیگر مخلوط شده و نمونه‌های تهیه شده در ظروف پلاستیکی سر بسته در شرایط دمایی محیط ۲۱ درجه سانتیگراد



شکل ۱. محل تهیه نمونه خاک رس مورد مطالعه در منطقه مرزداران شهر تبریز.



شکل ۲. منحنی دانه بندی خاک مورد مطالعه در تحقیق حاضر.



شکل ۳. تصاویر مصالح مورد استفاده در تحقیق حاضر، الف- خاک اره درخت تبریزی، ب- خاکستر خاک اره.

۴. آزمون‌های آزمایشگاهی

در تحقیق حاضر، خاک رسی با خاکستر خاک اره با درصد‌های وزنی ۳، ۶ و ۹ درصد مخلوط شده است تا امکان بهبود خصوصیات مکانیکی و ژئوتکنیکی خاک رسی ارزیابی گردد. بدین منظور ابتدا آزمون تراکم آزمایشگاهی طبق استاندارد ASTM D698 انجام گرفت. سپس برای تعیین پارامترهای رفتاری خاک رسی تثبیت شده با خاکستر خاک اره، در مرحله اول آزمایش مقاومت فشاری تک محوری طبق استاندارد ASTM D2166 صورت پذیرفت. در مرحله دوم، آزمون برش مستقیم در حالت خشک طبق استاندارد ASTM D3080-11 به صورت کنترل کرنش تحت اثر تنشهای قائم ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوپاسکال صورت گرفت. عملیات بارگذاری نمونه‌های مورد مطالعه با

سرعت ۱/۲۵ میلیمتر بر دقیقه صورت گرفت. در مرحله سوم، برای بررسی تأثیر خاکستر خاک اره بر روی میزان، نشست تحکیم و درصد تورم خاک رسی مورد مطالعه، ابتدا آزمایش نشست تحکیم و درصد تورم با استفاده از آزمایش تحکیم طبق استاندارد ASTM D2435 صورت گرفت. در انتها، جهت بررسی تأثیر خاکستر خاک اره بر روی میزان ظرفیت باربری خاک، آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) مطابق با استاندارد ASTM-D1883 برای انرژی تراکم ۵۶ ضربه در هر لایه و نفوذ پیستون به میزان ۲ اینچ (۵ سانتیمتر) و با سرعت بارگذاری ۱/۲۷ mm/min به دو روش خشک و اشباع انجام گرفت. لازم بذکر است ۲۰ درصد از مجموع آزمایش‌های انجام یافته بر روی نمونه‌ها جهت تدقیق نتایج دوباره تکرار شده است. مطابق جدول (۴) برنامه ریزی آزمایش‌ها قابل مشاهده می‌باشد.

جدول ۲. ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک رس مورد مطالعه.

Geotechnical properties	PI	Gs
Value	16%	2.62

جدول ۳. خصوصیات شیمیایی خاکستر خاک اره مورد مطالعه.

Elements	Percent
L.O.I	17.5
SiO ₂	21
Al ₂ O ₃	5.4
Fe ₂ O ₃	7.1
TiO ₂	0.04
CaO	33.2
MgO	3.1
Na ₂ O	0.08
K ₂ O	5.4
SO ₃	7.1
P ₂ O ₅	0.01
MnO	0.03
ZnO	0.01
SrO	0.01
Cl	0.03
total	100

جدول ۴. برنامه آزمون های صورت گرفته بر روی نمونه های مورد مطالعه در تحقیق حاضر.

Consolidation	Tests				Curing time	Percent of Saw dust ash	Soil	Sample name	Row
	Direct shear	Uniaxial strength	Compaction	Atterberg					
*	*	*	*	*	0	0	Clay	C-0	1
*	*	*	*	*	1, 7, 14	3	Clay	CS-3	2
*	*	*	*	*	1, 7, 14	6	Clay	CS-6	3
*	*	*	*	*	1, 7, 14	9	Clay	CS-9	4

توضیح: * = آزمایش انجام یافته، C = Clay, S = Saw dust ash

۵. نتایج و بحث


۵-۱. نتایج حاصل از آزمایش حدود آتربرگ

نتایج حاصل از تأثیر خاکستر خاک اره درخت تبریزی در درصدهای وزنی مختلف و پس از انجام عمل آوری بر خصوصیات خمیری خاک رسی مورد مطالعه مطابق شکل (۴) نشان داده شده است. با توجه به نمودار ارائه شده می توان دریافت خاکستر خاک اره و مدت زمان عمل آوری آن بر روی رفتار خمیری خاک رسی تأثیر بسزایی داشته و از افزایش حجم و جذب رطوبت جلوگیری نماید. بطوریکه در حالت کلی با افزایش حضور خاکستر خاک اره در خاک رس و در تمامی مدت زمان های عمل آوری، میزان شاخص خمیری کاسته شده است. بیشترین میزان کاهش در شاخص خمیری، در نمونه هایی که در مدت زمان ۱۴ روز عمل آوری شده اند مشاهده شده و مقدار آن بطور میانگین ۴۹ درصد کاسته شده است. اگرچه این

کاهش با مخلوط نمودن ۹ درصد وزنی خاکستر خاک اره بعد از مدت زمان عمل آوری ۱۴ روزه به ۸۰ درصد می رسد. از نقطه نظر واکنش شیمیایی می توان بیان نمود میزان CaO و SiO₂ به ترتیب ۳۳/۲ و ۲۱ درصد می باشد. این شرایط برای تشکیل شدن واکنش های شیمیایی تبادل یونی، تجمع-تراکم آنی و سممتاسیون در دمای محیط (تقریباً ۱۷ تا ۲۵ درجه سانتیگراد) بین کانی های رس و مواد آلومین دار و سیلیس دار مهیا می نماید. بطوریکه در واکنش تبادل یونی، یون های Al³⁺ می توانند جایگزین یون های Ca²⁺ شوند و یون های Ca²⁺ می توانند جایگزین یون های Na⁺ گردند. سپس، در واکنش تجمع-تراکم آنی ذرات خاک رس تجمع شده و دانه های بزرگتر را بوجود می آورند که این روند سبب تغییر در ساختار و بافت خاک می شود. در انتها، واکنش سممتاسیون یا پوزولانی سبب بوجود آمدن مواد سسته می شود که باعث ایجاد اتصال قوی و مستحکم

با مدت زمان عمل آوری ۷ روزه توسط ایلوری و اودو (Ilori and Udo, 2015) و واجد علی و همکاران (Wajid Ali et al., 2016) می‌باشد.

بین ذرات تازه تشکیل یافته شده که نتیجه آن کاهش میزان جذب رطوبت، افزایش مقاومت و توانایی باربری و چسبندگی بیشتر در خاک تثبیت شده گردیده است. نتایج بدست آمده سازگار با مطالعات انجام شده بر روی نمونه های تثبیت شده



شکل ۴. تاثیر خاکستر خاک اره درخت تبریزی بر روی شاخص خمیری مصالح مورد مطالعه در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری.

می‌شود وزن مخصوص مخلوط را کنترل گردد زیرا خاکستر سبکتر بوده و وزن مخصوص خاکستر غالب می‌شود. همچنین، در ادامه در جدول (۵-الف و ب) می‌توان دریافت خاکستر خاک اره بر روی میزان رطوبت بهینه جذب شده توسط خاک رس تاثیرگذار است. بطوریکه حضور ۳ درصد وزنی خاکستر در خاک رس مقدار رطوبت بهینه خاک تثبیت شده را بعد از ۱، ۷ و ۱۴ روز مدت زمان عمل آوری به ترتیب ۸/۲٪، ۲۴٪ و ۴۶٪ کاسته است. این شرایط بیان کننده آن است که حضور خاکستر خاک اره در خاک رس و بعد زمان عمل آوری می‌تواند باعث تغییر ساختار و بافت خاک گردد و ۳٪ خاکستر خاک اره بیشترین اثر را در افزایش وزن مخصوص خشک حداکثر و کاهش رطوبت بهینه را در خاک تثبیت شده نشان داده است. نتایج بدست آمده مشابه با مطالعات انجام یافته توسط کیل و همکاران (Kale et al., 2019) برای نمونه‌های مطالعه شده با یک روز عمل آوری می‌باشد.

۵-۲. نتایج حاصل از آزمایش تراکم

در حالت کلی می‌توان دریافت با مخلوط نمودن خاکستر خاک اره به مقدار ۳ درصد وزنی به خاک رسی مورد مطالعه در تمام مدت زمان‌های عمل آوری، مقدار وزن مخصوص خشک حداکثر (γ_{dmax}) یک روند رو به رشد را نشان می‌دهد. زیرا، از یک سو تشکیل ساختار و بافت جدید درشت تر به دلیل واکنش‌های شیمیایی و از سوی دیگر، کاهش میزان رطوبت بهینه سبب بالا رفتن γ_{dmax} شده است. همانگونه که در جدول (۵-الف و ب) نشان داده شده است، زمانیکه خاک رسی با ۳٪ خاکستر خاک اره مخلوط می‌شود، میزان وزن مخصوص خشک حداکثر در مدت زمان‌های عمل آوری ۱، ۷ و ۱۴ روزه به ترتیب ۷/۱۴٪، ۱۰٪ و ۱۴٪ افزایش می‌یابد. ولی در ادامه مشاهده می‌گردد با افزایش میزان خاکستر خاک اره تا ۹٪، وزن مخصوص خشک حداکثر در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری یک روند کاهندگی را طی می‌نماید. زیرا، هنگامیکه فضاهای خالی خاک مورد مطالعه با مواد فیلر شوند، مازاد افزودنی باعث

جدول ۵. الف. مقایسه نتایج مطالعه حاضر حاصل از آزمایش تراکم با تحقیقات صورت گرفته توسط کیل و همکاران در سال ۲۰۱۹ (Kale et al., 2019) در مدت زمان عمل آوری یک روزه.

1 day curing time (present study)			Studies performed by Kale et al. in 2019 (Kale et al., 2019) for 1 day curing time		
Percent of Saw dust ash	$\gamma_{dmax}(gr/cm^3)$	$W_{opt} (%)$	Percent of Saw dust ash	$\gamma_{dmax}(gr/cm^3)$	$W_{opt} (%)$
0	1.4	18.4	0	1.335	26
3	1.5	17	3	1.44	21
6	1.36	18	6	1.34	22
9	1.33	19.1	9	1.26	24

جدول ۵. ب. نتایج مطالعه حاضر حاصل از آزمایش تراکم در مدت زمان عمل آوری ۷ و ۱۴ روزه.

7 days curing time			14 days curing time		
Percent of Saw dust ash	$\gamma_{dmax}(gr/cm^3)$	$W_{opt} (%)$	Percent of Saw dust ash	$\gamma_{dmax}(gr/cm^3)$	$W_{opt} (%)$
0	1.4	18.4	0	1.4	18.4
3	1.54	14	3	1.6	10
6	1.4	16	6	1.5	12
9	1.36	17	9	1.43	15

۱۴ روزه مقدار مدول سکانت (E_{50}) را بترتیب ۱۱٪، ۱۶/۵٪ و ۲۲/۵٪ افزایش یافته است. در ادامه علیرغم افزایش مقدار خاکستر خاک اره و انجام عملیات عمل آوری مقدار مدول سکانت کاهش یافته و از میزان حالت خالص نیز پایین تر آمده است. نتایج بدست آمده فوق بیانگر آنست وجود ۳٪ خاکستر خاک اره درخت تبریزی به خاک رس در مدت زمان‌های عمل آوری ۱، ۷ و ۱۴ روزه باعث افزایش مقاومت فشاری تک محوری در لحظه گسیختگی به ترتیب به اندازه ۴۲٪، ۵۷٪ و ۶۴٪ گردد. اگرچه با افزودن میزان خاکستر خاک اره تا ۹٪ مقدار توانایی باربری نمونه‌های تثبیت شده کاسته شده ولی نسبت به حالت تثبیت نشده (خاک رس اولیه) دارای مقادیر بالای مقاومت در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری می‌باشند. نتایج بدست آمده سازگار با مطالعات انجام یافته توسط اتوکو و هانست (Otoko and Honest, 2014)، ایلوری و اودو (Ilori and Udo, 2015) و واجد علی و همکاران (Wajid Ali et al., 2016) می‌باشد. همچنین افزودن ۳ درصد وزنی خاکستر خاک اره به خاک رس در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری ۱، ۷ و

۱۴ روزه مقدار مدول سکانت (E_{50}) را بترتیب ۱۱٪، ۱۶/۵٪ و ۲۲/۵٪ افزایش یافته است. در ادامه علیرغم افزایش مقدار خاکستر خاک اره و انجام عملیات عمل آوری مقدار مدول سکانت کاهش یافته و از میزان حالت خالص نیز پایین تر آمده است. نتایج بدست آمده فوق بیانگر آنست وجود ۳٪ خاکستر خاک اره درخت تبریزی به خاک رس در مدت زمان‌های عمل آوری ۱، ۷ و ۱۴ روزه باعث افزایش مقاومت فشاری تک محوری در لحظه گسیختگی به ترتیب به اندازه ۴۲٪، ۵۷٪ و ۶۴٪ گردد. اگرچه با افزودن میزان خاکستر خاک اره تا ۹٪ مقدار توانایی باربری نمونه‌های تثبیت شده کاسته شده ولی نسبت به حالت تثبیت نشده (خاک رس اولیه) دارای مقادیر بالای مقاومت در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری می‌باشند. نتایج بدست آمده سازگار با مطالعات انجام یافته توسط اتوکو و هانست (Otoko and Honest, 2014)، ایلوری و اودو (Ilori and Udo, 2015) و واجد علی و همکاران (Wajid Ali et al., 2016) می‌باشد. همچنین افزودن ۳ درصد وزنی خاکستر خاک اره به خاک رس در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری ۱، ۷ و



جدول ۶. افزودن درصدهایی از خاکسترخاک اره درخت تبریزی به خاک رس و تاثیر آن بر نتایج آزمون مقاومت فشاری تک محوری مخلوط خاک مورد مطالعه در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری.

1 day curing time			
Percent of Saw dust ash	q_u (kPa)	E_{50} (kPa)	Axial strain at failure (%)
0	168	7500	7
3	240	8300	3.5
6	230	3700	6
9	220	3100	7
7 days curing time			
3	265	8740	2.5
6	241	4120	4.5
9	237	3640	6
14 days curing time			
3	277	9175	1.44
6	253	4450	3.11
9	244	4000	4.5

به سمت درشت دانه در اثر واکنش پوزولانی، در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری ۱، ۷ و ۱۴ روزه مقدار زاویه اصطکاک داخلی به ترتیب ۹/۸۵، ۲۱/۴ و ۳۲ درصد افزایش یافته است. ولی در ادامه با افزایش مقدار خاکستر خاک اره مقدار زاویه اصطکاک داخلی یک روند کاهش را طی نموده است. علت این شرایط را می‌توان بدین صورت بیان نمود که در اثر ترکیب دی اکسید کربن هوا به همراه رطوبت بهینه موجود در خاک رس و اکسید کلسیم موجود در خاکستر خاک اره، سبب ایجاد کربنات کلسیم می‌شود که این شرایط باعث ایجاد خاصیت چسبندگی بیشتر گردیده و اصطکاک بین ذرات را کاهش داده است. این شرایط تمامی مدت زمان‌های عمل آوری مشاهده شده است.

۴-۵. نتایج حاصل از آزمایش برش مستقیم همانگونه که در شکل (۵-الف) می‌توان مشاهده نمود افزودن خاکستر خاک اره می‌تواند بر روی میزان چسبندگی خاک رس تثبیت شده تاثیر مثبت داشته باشد. بطوریکه مقدار پارامتر چسبندگی بعد از ۱، ۷ و ۱۴ روز عمل آوری بطور میانگین ۱/۲۵، ۱/۸۷ و ۲/۲۵ برابر افزایش داشته است. زیرا، مواد سمته تازه تشکیل یافته بدلیل واکنش پوزولانی بین خاکستر خاک اره و خاک رس را سبب ایجاد پیوندهای مستحکم بین ذرات درشت دانه‌تر تازه تشکیل یافته در بافت خاک تثبیت شده می‌گردند.

از سوی دیگر، با توجه به افزودن ۳٪ خاکستر خاک اره به خاک رس مورد مطالعه طبق نمودارهای شکل (۷-ب) می‌توان دریافت بدلیل تغییر ساختار و بافت خاک تثبیت شده از ریزدانه



شکل ۷. تاثیر خاکسترخاک اره بر نتایج حاصل از آزمایش برش مستقیم خاک رس مورد مطالعه در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری، الف- چسبندگی، ب- زاویه اصطکاک داخلی.

به حالت تثبیت نشده افزایش داده که بیانگر بهبود میزان مقاومت و توانایی باربری خاک رس تثبیت شده است. اگرچه در ادامه با افزایش مقدار خاکستر خاک اره در خاک مورد مطالعه مقاومت برشی یک روند کاهندگی را طی نموده ولی با حضور ۹ درصد خاکستر خاک اره بعد از ۱۴ روز عمل آوری مقاومت برشی به طور میانگین ۲۶/۳ درصد بیشتر نسبت به حالت تثبیت نشده برآورد شده است.


همچنین در جدول (۷) می‌توان تأثیر خاکستر خاک اره بر روی مقاومت برشی در لحظه گسیختگی نمونه‌های مورد مطالعه را مشاهده نمود. در حالت کلی با توجه به دیاگرام‌ها می‌توان دریافت خاکستر خاک اره تأثیر مثبتی بر روی میزان مقاومت برشی داشته است. بطوریکه مخلوط کردن ۳ درصد خاکستر خاک اره در خاک رس با مدت زمان عمل آوری ۱۴ روزه مقدار مقاومت برشی در لحظه گسیختگی را تحت تأثیر تنش‌های قائم ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلو پاسکال بطور میانگین ۵۴ درصد نسبت

جدول ۷. تأثیر خاکستر خاک اره بر مقاومت برشی در لحظه گسیختگی در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری.

1 day curing time Percent of Saw dust ash	Shear strength at failure (kPa)		
	$\sigma=100$ kPa	$\sigma=200$ kPa	$\sigma=300$ kPa
0	32	60	95.4
3	38.4	77.8	115
6	34.2	68.1	108
9	32.8	62.8	102.6
7 days curing time	Shear strength at failure (kPa)		
3	45.4	84.5	125.4
6	41.3	73.4	118.7
9	38.6	68.1	110.2
14 days curing time	Shear strength at failure (kPa)		
3	52.2	92.7	138.7
6	47.3	78.9	127.1
9	43.2	74.3	115.6

فضای خالی بین ذرات خاک رس بعد از ۱۴ روز عمل آوری کاسته می‌شود که این میزان کاهش ۲۶٪ است. همانگونه که در بخش‌های قبلی (بند ۵-۱) اشاره گردید واکنش شیمیایی که بین خاکستر خاک اره و ذرات خاک رس تشکیل می‌گردد سبب ایجاد یک ساختار و بافت جدید شده و سبب کاهش فضای خالی بین ذرات و تماس بیشتر بین آنها گردیده است.

از سوی دیگر، نتایج به‌دست‌آمده حاصل از آزمون برش مستقیم را می‌توان براساس تغییرات نسبت تخلخل حداقل (e_{min}) طبق شکل (۶) تفسیر نمود. باتوجه به نمودارها می‌توان مشاهده نمود که در حالت تثبیت نشده، خاک رس دارای خاصیت خمیری و نسبت تخلخل حداقل بالایی است که بیان‌کننده شکل‌پذیری بیشتر آن است. هنگامی که خاکستر خاک اره به نمونه‌های مورد مطالعه افزوده می‌شود، مشاهده می‌گردد در حضور ۳٪ خاکستر خاک اره،




شکل ۶. تأثیر خاکستر خاک اره بر نسبت تخلخل حداقل مصالح مورد مطالعه در تمامی مدت زمان عمل آوری.

۵-۵. نتایج حاصل از آزمایش تحکیم

یکی از موضوعات مهم در خاک‌های مساله دار ریزدانه رسی وقوع نشست و یا افزایش حجم و تورم در اثر جذب آب و رطوبت می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با انجام آزمایش تحکیم تاثیر خاکستر خاک اره درخت تبریزی بر روی مقدار نشست و تورم خاک رس ارزیابی شده است. مطابق شکل (۷) تاثیر خاکستر خاک اره بر روی میزان تورم آزاد نمونه‌های مورد مطالعه قابل مشاهده می‌باشد. با توجه به نمودار می‌توان دریافت، در حالت کلی با حضور خاکستر خاک اره در خاک رس در درصدهای مختلف میزان تورم در تمامی مدت زمان های عمل آوری کاسته شده است. البته بیشترین میزان


کاهش تورم در نمونه خاک رس با حضور ۹ درصد خاکستر خاک اره و بعد از ۱۴ روز عمل آوری دیده شده که برابر با ۳۰ درصد است. علت کاهش تورم در نمونه‌ها بدین دلیل است که با تشکیل واکنش شیمیایی بین عنصر Cao موجود در ذرات خاکستر خاک اره با رطوبت موجود خاک رس $Ca(OH)_2$ تولید نموده است که در ساختار و بافت خاک تثبیت شده تغییر ایجاد کرده و میزان جذب آب کاهش یافته و مواد سمته تازه تشکیل یافته یک استخوان بندی قوی بین ذرات تازه تشکیل یافته ایجاد نموده اند که از وقوع افزایش حجم و تورم جلوگیری نموده است.




شکل ۷. تاثیر خاکستر خاک اره بر میزان تورم آزاد مصالح مورد مطالعه در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری.

همچنین تغییرات میزان نسبت تخلخل و شاخص فشردگی (Cc) بر روی خاک رس مورد مطالعه تحت تاثیر خاکستر خاک اره به ترتیب در شکل‌های (۸-الف، ب و ج) و شکل (۹) ارائه شده است. با مشاهده نمودارهای شکل‌های (۸-الف، ب و ج) می‌توان دریافت افزودن خاکستر خاک اره باعث کاهش میزان

نسبت تخلخل در نمونه‌ها شده و اگرچه مدت زمانهای عمل آوری نیز سبب بالا رفتن این تاثیر گذاری شده است. در ادامه، با توجه به شکل (۹) مشاهده می‌شود افزودن ۳ درصد خاکستر خاک اره به خاک رس مورد مطالعه بعد از ۱۴ روز عمل آوری مقدار نشست پذیری را تا میزان ۴۰ درصد کاهش داده است.



شکل ۸. تأثیر خاکستر خاک اره بر روی میزان نسبت تخلخل خاک رس مورد مطالعه در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری مختلف، الف- ۳٪ خاکستر خاک اره، ب- ۶٪ خاکستر خاک اره، ج- ۹٪ خاکستر خاک اره.




شکل ۹. تأثیر خاکستر خاک اره بر روی میزان شاخص فشردگی (Cc) مصالح مورد مطالعه در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری.

است. با توجه به نمودارها می‌توان دریافت مخلوط کردن ۳ درصد خاکستر خاک اره بعد از ۱۴ روز عمل آوری مقدار امکان وقوع تغییر حجم (mv) در نمونه خاک رس را ۱۶ درصد و

تأثیر خاکستر خاک اره بر روی پارامترهای نشست تحکیم همچون ضریب تراکم پذیری (av) و ضریب تغییر حجم (mv) خاک رس مورد مطالعه در شکل (۱۰- الف و ب) ارائه شده


همزمان مقدار تراکم پذیری (av) را ۴۴ درصد کاسته است که بیان کننده تاثیرگذاری واکنش سممتاسیون بر روی رفتار تحکیمی خاک رس مورد مطالعه است.



شکل ۱۰. تاثیر خاکستر خاک اره بر روی میزان پارامترهای نشست تحکیم مصالح مورد مطالعه در تمامی مدت زمانهای عمل آوری، الف- ضریب تغییر حجم (mv)، ب- ضریب تراکم پذیری (av).

ترین حالت زمانی است که ۳ درصد خاکستر خاک اره به نمونه خاک رس افزوده می شود در تمام مدت زمان های عمل آوری خاک تثبیت شده طبق نشریه ۲۳۴ سازمان برنامه و بودجه مناسب برای احداث لایه خاک بستر می گردد. از سوی دیگر، هنگامیکه خاکستر خاک اره به خاک رس افزوده می شود و بعد از عمل آوری در شرایط اشباع آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا انجام میگیرد مطابق شکل (۱۱-ب) می توان دریافت خاک رس تثبیت شده طبق نشریه ۲۳۴ سازمان برنامه و بودجه مناسب جهت ساخت خاک بستر نمی باشد.

۵-۶. نتایج حاصل از آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) یکی از اهداف تحقیق حاضر، امکان سنجی در مورد تاثیر کاربرد خاکستر خاک اره بر روی خاک رس جهت استفاده در لایه های روسازی راه است. بدین منظور آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR) بر روی نمونه های مورد مطالعه در دو شرایط بارگذاری خشک و اشباع (در انرژی تراکم ۵۶ ضربه در هر لایه) انجام گرفت و میزان CBR براساس میزان نفوذ پیستون به به اندازه ۲/۵ اینچ (۵ سانتیمتر) برآورد شد. نتایج بدست آمده در شکل (۱۱-الف و ب) نشان داده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در شکل (۱۱-الف) مشاهده می شود در حالت خشک بهینه



شکل ۱۱. تاثیر خاکستر خاک اره بر روی میزان نسبت برابری کالیفرنیا مصالح مورد مطالعه در تمامی مدت زمان‌های عمل آوری مختلف در انرژی تراکمی ۵۶ ضربه، الف- حالت خشک، ب- حالت اشباع.

۶. نتیجه گیری

۲-۳ درصد خاکستر خاک اره در خاک رس بعد از ۱۴ روز عمل آوری مقاومت فشاری تک محوری در لحظه گسیختگی را به میزان ۶۴ درصد نسبت به حالت تثبیت نشده افزایش می‌دهد.

۳- زاویه اصطکاک داخلی در نمونه‌های خاک تثبیت شده با ۳ درصد خاکستر خاک اره به میزان ۳۲٪ افزایش یافته و در همین شرایط میزان چسبندگی در خاک رس به مقدار ۲/۲۵ برابر بهبود یافته است.

۴- با حضور ۹ درصد خاکستر خاک اره و بعد از ۱۴ روز عمل آوری مقدار کاهش تورم آزاد در رس ۳۰٪ است.

۵- در خاک رس با افزودن خاکستر خاک اره تا ۳٪، مقدار شاخص فشردگی در مدت عمل آوری ۱۴ روز به مقدار ۴۰٪ نسبت به حالت تثبیت نشده کاسته شده است. همچنین امکان وقوع تغییر حجم (mv) در نمونه خاک رس ۱۶ درصد و مقدار تراکم پذیری (av) ۴۴ درصد کاهش یافته است.

۶- با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا در حالت خشک مشاهده شد زمانیکه ۳ درصد خاکستر خاک اره به نمونه خاک رس افزوده می‌شود در تمام مدت زمان‌های عمل آوری خاک تثبیت شده طبق نشریه ۲۳۴ سازمان برنامه و بودجه مناسب برای احداث لایه خاک بستر می‌گردد. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان اشاره نمود رفتار خاک ریزدانه رسی تثبیت شده متأثر از، اندازه ذرات خاکستر خاک

وجود خاک ریزدانه رسی در محل اجرای پروژه‌های عمرانی و راهسازی به عنوان یک خاک مساله‌دار شناخته می‌شود. بخصوص زمانیکه تغییر حجم ناشی از تغییر رطوبت سبب بروز خسارات و صدماتی در آنها می‌شود. اما به دلیل افزایش روز افزون هزینه مصالح ساخت و ساز و حفظ محیط زیست، امروزه کاربرد مصالح باطله قابل دسترس پیشنهاد می‌گردد. یکی از مصالح پیشنهادی بدین منظور خاکستر خاک اره است که انبار آن باعث آلودگی محیط زیست می‌گردد. هدف از تحقیق حاضر امکان بررسی تاثیر خاکستر خاک اره بر روی خصوصیات و ویژگی‌های ژئوتکنیکی و رفتاری خاک رسی است. در این مطالعه خاکستر خاک اره درخت تبریزی با درصدهای ۳، ۶، ۹ با خاک منطقه مرزداران شهر تبریز مخلوط گردیده و پس از ۱، ۷ و ۱۴ روز عمل آوری بر روی نمونه‌های تثبیت شده نتایج بدست آمده نشان می‌دهد میزان بهینه خاکستر خاک اره برای بهبود رفتار ژئوتکنیکی خاک رس مورد مطالعه برابر ۳ درصد در مدت زمان عمل آوری ۱۴ روزه است. دلایل آنرا می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:

۱- همان میزان مشابه خاکستر خاک اره سبب افزایش وزن مخصوص خشک حداکثر به میزان ۱۴ درصد گردیده و مقدار رطوبت بهینه ۴۶ درصد کاهش یافته است.

ایجاد گردیده است که نتیجه آن کاهش میزان شاخص خمیری، افزایش میزان مدول سکانت و ایجاد کرنش محوری بالا در مرحله گسیختگی، کاهش میزان نشست تحکیم و تورم و افزوده شدن نسبی توانایی باربری است. بنابراین در حالت کلی می توان بیان از خاکستر خاک اره بعنوان یک ماده جایگزین که سازگار با محیط زیست است جایگزین آهک و سیمان که آلوده کننده محیط زیست می باشند می توان استفاده نمود. همچنین، از خاک رسی تثبیت شده با خاکستر خاک اره برای ساخت لایه-های روسازی راه (بوژه خاک بستر)، آب بندی ابنیه های ژئوتکنیکی در معرض رطوبت و بهسای خاک زیر پی بهره گرفت. البته نوع خاکستر خاک اره و نحوه عمل آوری ممکن است بر رفتار ژئوتکنیکی خاک رس با توجه به نوع کانی های آنها و میزان نفوذپذیری تاثیرگذار باشد که سعی می گردد در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار گیرد.

اره، نسبت تخلخل حداقل (e_{min}) و واکنش شیمیایی صورت گرفته بین ذرات خاک رسی و خاکستر خاک اره در مدت زمان عمل آوری است. با توجه به اینکه ذرات خاکستر خاک اره از الک ۲۰۰ رد شده بدلیل ریز بودن می تواند تماس بیشتری با ذرات رس داشته باشد. همچنین بدلیل وجود اکسید کلسیم بالا در خاکستر خاک اره سبب می شود هنگام ترکیب با دی اکسید کربن هوا کربنات کلسیم تولید کند که خاصیت پوزولانی به ذرات خاکستر خاک اره می دهد که می تواند واکنش شیمیایی مناسب ایجاد نماید. این شرایط پس از مخلوط کردن ۳ درصد خاکستر خاک اره و عمل آوری در مدت ۱۴ روز خود را نشان می دهد. بطوریکه این میزان خاکستر خاک اره در خاک رسی نسبت تخلخل حداقل را ۲۶ درصد کاهش داده و این شرایط بیان کننده آن است واکنش شیمیایی صورت گرفته باعث ایجاد یک ساختار دانه بندی جدید با ابعاد درشت تر و با نسبت تخلخل کمتر و با وجود مواد سمته یک استخوان بندی قوی

منابع

- بیات، م.، بحرینیان، م. ح.، ۱۳۹۹. تأثیر خاکستر بادی و آهک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه ای، نشریه زمین شناسی مهندسی، دوره ۱۳، شماره ۲، تابستان، ۸۵-۹۵.
- تدین، ر.، دبیری، ر.، ۱۳۹۸، بررسی تأثیر خاک اره بر روی رفتار ژئوتکنیکی خاک های رسی، نشریه مهندسی عمران فردوسی، دوره ۳۲، شماره ۱، بهار، ۱۹-۳۴.
- روح بخشان، آ.، کلانتری، ب.، ۱۳۹۵، تثبیت خاک رس با آهک و پودر ضایعات سنگی، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره ۴۸، شماره ۴، زمستان، ۴۲۹-۴۳۸.
- فروغی اصل، ع.، نوظهور، س.، ۱۳۹۶، بررسی خواص مکانیکی بتن خاک اره ای، فصلنامه آنالیز سازه-زلزله، دوره ۱۴، شماره ۲، تابستان، ۱-۱۳.
- نشریه شماره ۲۳۴، ۱۳۹۰، آئین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی و اجرایی، وزارت راه و شهرسازی، تهران، ایران.

- ASTM D421-85, 1985. Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants, Annual book of ASTM standards, (reapproved 1998), 1985.
- ASTM D422-63, 1963. Standard Test Method for particle-Size Analysis of Soils”, Annual book of ASTM standards (reapproved 1998), 1963.
- ASTM D 4318-95a, 1995. Standard test method for liquid limit, plastic limit and plasticity index for soils, Annual book of ASTM standards, 1995.
- ASTM D 854-02, 2002. Standard test method for specific gravity of soil solids by water pycnometer, Annual book of ASTM standards, 2002.
- ASTM-D 698-00, 2000. Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft³ (600 kN-m/m³))”, Annual book of ASTM standards, 2000.
- ASTM-D 2166/D2166M-13, 2013. Standard test method for unconfined compressive strength of cohesive soils, Annual book of ASTM standards, 2013.

- ASTM-D 3080-98, 1998. Standard test method for direct shear test of soils under consolidated drained condition, Annual book of ASTM standards, 1998.
- ASTM D2435-11, 2011. Standard Test Methods for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Incremental Loading, Annual book of ASTM standards, 2011.
- ASTM-D 1883-02. Standard test method for CBR (California Bearing Ratio) of laboratory-compacted soils, (ASTM International, West Conshohocken, PA, United States, 2002).
- FHWA, 2017, Ground modification methods references manual, Vol. 1 and Vol. 2, U.s. Depart. Of Trans. Feder. High. Admin.
- Gana, A. J., and Tabat, B. J., 2017, Stabilization of Clay Soil with Cement and Sawdust Ash, CARD International Journal of Engineering and Emerging Scientific Discovery, Vol.2, No.3, pp.1-27.
- Ilori, A. O., and Udo, E. A., 2015, Investigation of Geotechnical Properties of a Lateritic Soil with Saw Dust Ash, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, Vol.12, No. 1, pp.11-14.
- Kale, R. Y., Chaudhari, K., Bhadange, K., Chune, V., Kadu, G. and Tidke, A., 2019, Effect of Saw dust ash and lime on expansive soil, International Research Journal of Engineering and Technology, Vol.6, No.4, pp.3916-3921.
- Khan, S. and Khan, H., 2015, Improvement of mechanical properties by waste sawdust ash addition into soil, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 20, pp.1901-1914.
- Olubayode, S. A., Olateju, O. T., Awokola, O. S., Dare, E. O., Akinwamide, J. T. and Eshiett, I. M., 2015, Engineering Properties of Sawdust Modified Clay Soil, International Journal of Pure & Applied Bioscience, Vol. 3, No. 5, pp. 35-41.
- Okunade, E. A., 2008, The Effect of Wood Ash and Sawdust Admixtures on the Engineering Properties of a Burnt Laterite-Clay Brick, Journal of Applied Science, Vol.8, No.6, pp.1042-1048.
- Otoko, G. R., and Honest, B. K., 2014, Stabilization of Nigerian Deltaic Laterites with Saw Dust Ash, International Journal of scientific research and management, Vol.2, No.8, pp. 1287–1292.
- Owamah, H. I., Atikpo, E., Oluwatuyi, O. E., and Oluwatomisin, A. M., 2017, Geotechnical Properties of Clayey Soil Stabilized with Cement-Sawdust Ash for Highway Construction, Journal of Applied Science Environment Management, Vol.21, No.7, pp. 1378–1381.
- Quadri, H. A., Abiola, O. S., Odunfa, S. O. and Azeez, J. O., 2019, Application and strength development of subgrade material stabilized with calcium carbide waste in flexible pavement construction, Vol.2, No.2, pp.55-65.
- Wajid Ali, B., Gupta, K. and Jha, J. N., 2016, Strength behavior of clayey soil stabilized with saw dust ash, International Journal of Geo-engineering, Vol.7, No.18, pp. 2-9.