



## بررسی اثر افزودنی های پلیمر مایع وینیل استات و کربنات کلسیم میکرونیزه

### برمدول الاستیسیته خاک ماسه لای دار

علی محمد رجبی<sup>۱\*</sup>، علی رضا حسینی<sup>۲</sup>

پذیرش مقاله: ۹۶/۰۶/۰۱

دریافت مقاله: ۹۵/۱۰/۱۰

#### چکیده

تثبیت و بهسازی خاک یکی از شاخه های علم ژئوتکنیک است که با استفاده از آن ویژگی های مهندسی و ژئومکانیکی خاک های ضعیف (از جمله مقاومت، شکل پذیری و ظرفیت باربری) را بهبود می دهند. در این تحقیق از پودر میکرونیزه کربنات کلسیم و پلیمر مایع وینیل استات به عنوان دو ماده افزودنی جهت تثبیت خاک ماسه لای دار و بررسی تاثیر آن بر مدول الاستیسیته خاک استفاده شده است. به این منظور پس از انجام آزمایش های شاخص خاک، پودر میکرونیزه کربنات کلسیم و پلی وینیل استات با درصدهای مختلف ۱، ۲، ۳ و ۴ به خاک افزوده شده و طی زمان های عمل آوری متفاوت آبی، ۱، ۷، ۱۴ و ۲۸ روزه آزمایش مقاومت تراکم تک محوری روی نمونه های تثبیت شده انجام و مدول الاستیسیته خاک در شرایط مختلف آزمایش، تعیین شده است. همچنین به منظور بررسی چگونگی تغییر خصوصیات ساختاری هریک از نمونه ها، تصویربرداری SEM روی ۳ نمونه از خاک قبل و بعد از اختلاط انجام شده است. طبق نتایج آزمایش های انجام شده، به طور کلی افزایش مقدار افزودنی تا درصدی معین در یک زمان عمل آوری ثابت، باعث افزایش مقدار مدول الاستیسیته شده است. همچنین با افزایش زمان عمل آوری در یک درصد ثابت افزودنی، مدول الاستیسیته به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. نتایج نشان می دهد تاثیر پلی وینیل استات بر افزایش مقدار مدول الاستیسیته روی خاک ماسه لای دار نسبت به پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بیشتر است.

**کلید واژه ها:** پودر میکرونیزه کربنات کلسیم، پلی وینیل استات، مدول الاستیسیته، ماسه لای دار، تثبیت خاک

۱. گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران amrajabi@ut.ac.ir

۲. دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه قم

\* مسئول مکاتبات

## ۱. مقدمه

گسترش قابل توجه خاک‌های مسئله‌دار در ساختگاه بسیاری از پروژه‌های عمرانی از یک طرف و به‌طور کلی ضعف مقاومت برشی و نبود مقاومت کششی در خاک‌ها از طرف دیگر، منجر به توسعه روش‌های مختلف بهسازی و تثبیت مهندسی خاک‌ها شده است. اخیراً استفاده از تثبیت شیمیایی به‌عنوان یکی از روش‌های بهسازی خاک مورد توجه مهندسين ژئوتکنیک قرار گرفته است. در این روش با استفاده از مواد و مصالح مناسب و مفاهیم علمی مهندسی خاک، مشخصات مهندسی و مکانیکی خاک از جمله مقاومت، شکل‌پذیری و ظرفیت باربری بهبود می‌یابد.

در خصوص بهبود ویژگی‌های مقاومتی خاک‌ها با استفاده از افزودنی‌های مختلف مطالعات بسیاری انجام شده است. Vedenskaya et al. (1971) با استفاده از موادی از خانواده پلیمرها، امکان تحکیم و بهسازی سیلت، ماسه و رس‌ها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیقات نشان داد که مقاومت فشاری خاک‌های مورد بررسی به علت افزایش پیوندهای هیدروژنی و بین مولکولی به طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. آن‌ها افزایش مقاومت ماسه‌لای دار را با مخلوط ۵٪ از ماده افزودنی پلیمری، از مقدار ۲۴۵۲ به ۲۹۴۲ کیلوپاسکال گزارش کرده و پیشنهاد دادند مقدار بهینه افزودنی می‌تواند بین محدوده ۵ تا ۱۰ درصد متغیر باشد.

Al-Khanbashi and Gamal. (2003) اثر ماده امولسیون آبی پلیمر استیرین اکریلیک را بر بهبود ساختار ماسه‌های بادی مورد مطالعه قرار دادند. در این بررسی، با استفاده از دو روش اسپری و مخلوط کردن پلیمر به خاک ماسه‌ای، مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته به‌طور خطی با افزایش میزان پلیمر افزایش می‌یابد. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان‌داد که افزایش خواص مقاومتی خاک به دلیل پوشش پلیمر بر روی ذرات ماسه و گسترش اتصال بین آن‌ها می‌باشد.

افزودن آهک و نانو پلیمر به خاک‌های ماسه‌رس‌دار منجر به تغییر در پارامترهای مقاومتی خاک می‌شود؛ به طوری که با

افزودن پلیمر به خاک رفتارخاک به سمت جذب آب کمتر و دامنه خمیری بیشتر میل می‌کند. از طرفی افزودن آهک به خاک نسبت به پلیمر، در بلند مدت تاثیر بیشتری در افزایش مقاومت فشاری دارد. همچنین افزودن هر دو ماده منجر به افزایش چسبندگی خاک می‌شود (طباطبایی و سلامت، ۱۳۹۲). Tolleson et al. (2003) تأثیر نوعی محلول آنزیمی را روی نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)، سختی و مدول الاستیسیته خاکی با دانه‌بندی گسترده و پلاستیک مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان‌داد در هردو حالت خشک و مرطوب نمونه‌ها، پارامترهای مورد بررسی نتایج بالاتری نسبت به حالت بدون آنزیم نشان می‌دهند.

Anagnostopoulos (2005) تأثیر نوع دوغاب پلیمری بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ماسه‌ای را مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه دوغاب مورد استفاده شامل سیمان، رس و آب، به‌همراه درصد‌های مختلفی از امولسیون اکریلیک رزین و متیل متاکریلات بوده است. این دو ماده به‌طور گسترده به‌عنوان مواد مضاف غیرسمی در ساختمان‌های بتنی استفاده می‌شوند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که افزودن این مواد منجر به افزایش خواص فیزیکی و مکانیکی خاک ماسه مورد تحقیق شده است.

Osinubi and Nwaiwu (2006) مطالعاتی در خصوص تاثیر افزودن آهک روی خصوصیات تراکم‌پذیری و مقاومت فشاری تک‌محوری خاک رس انجام دادند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که بالاترین مقاومت فشاری تک‌محوری زمانی حاصل می‌شود که عمل تراکم بلافاصله بعد از مخلوط شدن خاک رس و آهک انجام شود. همچنین نمونه تهیه شده با نسبت اختلاط ۵٪ آهک و زمان عمل‌آوری ۲۸ روزه، بالاترین مقاومت تک‌محوری فشاری و مدول الاستیسیته را نشان داده است.

Zhu and Liu (2008) به‌منظور اصلاح رفتار مکانیکی نوعی خاک سیلتی، اثر ماده تثبیت‌کننده جدیدی شامل ترکیبی از سیمان، خاکستر بادی و آهک هیدراته را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان‌داد افزودن این ماده به مقدار قابل‌توجهی مقاومت خاک سیلتی را افزایش و کرنش انقباضی آن را

زمان ثابت عمل‌آوری، مقاومت فشاری خاک با افزودن ۲ و ۴ درصد آهک تقریباً برابر است در حالی که با افزودن ۶ درصد آهک در زمان عمل‌آوری ۲۸ روز، بیشترین افزایش مقاومت حاصل می‌شود.

از آنجا که درخصوص اثر افزودنی‌های مختلف روی مدول الاستیسیته خاک مطالعات کمتری انجام شده است، در این تحقیق تاثیر دو ماده پلی وینل استات و پودر میکرونیزه کربنات کلسیم با درصدهای مختلف در زمان‌های عمل‌آوری آنی، ۱، ۷، ۱۴ و ۲۸ روزه بر روی مدول الاستیسیته خاک ماسه لای‌دار مورد بررسی قرار گرفته است.

## ۲. مواد و روش‌ها

### ۲-۱. مواد افزودنی و خاک مورد استفاده

از آنجا که وجود لای در خاک‌های ماسه لای‌دار می‌تواند پتانسیل مساله‌دار بودن آن‌ها را افزایش دهد و از طرفی این نوع خاک، یکی از فراوان‌ترین خاک‌ها در پهنه شهرستان کرج بوده و معمولاً به عنوان بستر سازه‌های عمرانی واقع می‌شود لذا در این تحقیق، نوعی خاک ماسه لای‌دار از منطقه‌ای در کرج واقع در استان البرز تهیه شده و آزمایش‌های شناسایی طبق استانداردهای موجود روی این خاک انجام شده است (جدول ۱). سپس به منظور امکان‌سنجی بهسازی خاک ماسه لای‌دار، اثر دو ماده افزودنی شامل پلی‌وینل استات و پودر میکرونیزه کربنات کلسیم روی این خاک مورد بررسی قرار گرفته است.

کاهش می‌دهد. بعلاوه اینکه، از نقطه نظر مکانیکی و کاربردی در پروژه‌های راه، افزودن ۴٪ از این ماده، روشی اقتصادی برای تثبیت این نوع خاک‌ها است. نتیجه این مطالعه نشان داد، سیلت تثبیت‌شده دارای مقاومت اولیه و سختی بالا و تغییر شکل انقباضی کم است که این موضوع نیازهای بستر راه در بزرگراه‌ها را ارضا می‌کند. (Zhu and Liu (2008) همچنین آزمایش‌هایی جهت تثبیت خاک‌های رس‌سیلتی انجام داده و تاثیر هم‌زمان آهک و میکروسیلیس را روی خاک با ۲ درصد آهک و ۱، ۳ و ۵ درصد میکروسیلیس بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که اختلاط آهک و سیلیس به ترتیب به مقدار ۲ و ۱ درصد، مقاومت فشاری خاک را به‌طور رضایت بخشی افزایش می‌دهد.

(Modarresi and Nosoudy (2015 اثر افزودنی‌های کربنات کلسیم و مواد شیمیایی نوین را بر پارامترهای مقاومتی خاک رس با پلاستیسیته پایین (CL) مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که استفاده از این نوع افزودنی‌ها، حد خمیری خاک را کاهش می‌دهد در حالی که مقاومت فشاری خاک با افزایش درصد این افزودنی‌ها و بالا رفتن زمان عمل‌آوری افزایش می‌یابد اما از یک زمان معینی به بعد این افزایش محسوس نیست.

(Kumar and Sivapullaiah (2015 تغییرات پارامترهای مقاومتی خاک رس ماسه‌ای را با افزودن درصدهای مختلف کربنات کلسیم مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که با افزایش درصد کربنات کلسیم و زمان عمل‌آوری، پارامترهای مقاومتی خاک بهبود می‌یابند. مطابق با این بررسی‌ها، در یک

جدول ۱. مشخصات خاک مورد استفاده

U.S.C.S	LL	PI	Cc	Cu	D <sub>10</sub>	D <sub>60</sub>	D <sub>30</sub>	D <sub>10</sub>
SM	NLL	NPI	۱/۷۳	۱۱۳/۵۳	۲۵/۴	۳/۱۷۹	۰/۳۹۳	۰/۰۲۸

سفت می‌شود. این ماده غیرسمی، سازگار با محیط‌زیست و مقاوم در برابر هوا بوده و برای کاربرد در مناطق حساس از نظر زیست‌محیطی و نفوذپذیری مناسب است. ویژگی‌های

پلی‌وینل استات در سال ۱۹۱۲ و اولین بار توسط کالاته در آلمان ساخته شد. این ماده چسبناک که بمنظور تهیه چسب چوب و بتن استفاده می‌شود با از دست‌دادن رطوبت

تحقیق در جدول ۳ نشان داده شده است. همچنین شکل ۱ تصویری از پودر میکرونیزه کربنات کلسیم مورد استفاده در این مطالعه را نشان می دهد.

**جدول ۳.** خصوصیات شیمیایی پودر میکرونیزه کربنات کلسیم

مورد استفاده در این مطالعه	
درصد	عناصر
۹۸/۹۶	CaCO <sub>3</sub>
۰/۵۹	MgCO <sub>3</sub>
۰/۰۴۵	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
۰/۰۴۴	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
<۰/۰۰۱	Sn
<۰/۰۰۱	Pb
<۰/۰۰۰۱	Cd
۰/۰۰۴۱	Mn
<۰/۰۰۰۱	Cu
۰/۱۲	SiO <sub>2</sub>

### ۲-۲. مدول الاستیسیته خاک و روش‌های تعیین آن

مدول الاستیسیته، شیب خط تنش-کرنش در بخش الاستیک منحنی رفتار خاک است و به‌طور عمومی با علامت E نمایش داده می‌شود. در صورتی‌که این شیب در ابتدای منحنی محاسبه شود، به آن مدول الاستیسیته اولیه (E<sub>0</sub>) گویند. از آنجایی‌که منحنی تنش-کرنش مصالح همواره خطی نیست از مدول الاستیسیته مماسی وتری E<sub>50</sub> استفاده می‌شود. برای محاسبه مدول وتری در ۵۰٪ مقاومت (E<sub>50</sub>)، خطی از مبدا مختصات به نقطه ۵۰٪ مقاومت نهایی رسم شده و شیب آن تعیین می‌گردد. شیب تعیین شده برابر مدول الاستیسیته وتری می‌باشد (حسینی، ۱۳۸۵).

مدول الاستیسیته خاک به سه روش آزمایشگاهی، صحرایی و تجربی قابل تعیین است. در روش آزمایشگاهی نتایج هر یک از آزمون‌های تحکیم، مقاومت فشاری تک‌محوری، برش مستقیم و مقاومت فشاری سه محوری می‌تواند برای تعیین مدول الاستیسیته مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نتایج آزمون‌های صحرایی نظیر بارگذاری صحرایی، پرسیمتری و دیلاتومتری تخت برای محاسبه مدول الاستیسیته خاک کاربرد

فیزیکی و شیمیایی پلی‌وینیل استات و تصویری از این ماده به ترتیب در جدول ۲ و شکل ۱ نشان شده است.

**جدول ۲.** ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی پلی وینیل استات

مورد استفاده در این مطالعه	
مشخصه	مقدار
شکل ظاهری	مایع
رنگ	شیری رنگ
حلالیت در آب	محلول
ویسکوزیته	۱۳۰۰ (Pa.sec)
جرم حجمی	۱/۰۴ (gr/cm <sup>3</sup> )
pH	۹/۴



(الف)



(ب)

شکل ۱. تصویری از (الف) پلی‌وینیل استات (ب) پودر میکرونیزه کربنات کلسیم مورد استفاده در این مطالعه

پودر میکرونیزه کربنات کلسیم، پودری در مقیاس میکرون (به‌طور معمول کمتر از ۲۰ میکرون) بوده و حاصل آسیاب کردن سنگ‌آهک و برخی عناصر جزئی دیگر می‌باشد. خصوصیات شیمیایی پودر میکرونیزه کربنات کلسیم مورد استفاده در این

دارد. در این تحقیق از نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری جهت تعیین مدول الاستیسیته و تری خاک تثبیت شده استفاده شده است.

### ۳. برنامه‌ریزی آزمایش‌ها

به منظور بررسی تاثیر افزودنی‌های پلی‌وینیل استات و پودر میکرونیزه کربنات کلسیم روی خاک ماسه‌لای دار کرج، آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری مطابق استاندارد ASTM D2166-85 روی نمونه‌های تثبیت شده با درصد‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ در زمان‌های عمل‌آوری آبی، ۱، ۷، ۱۴ و ۲۸ روزه انجام شده است. در این مطالعه، آزمایش‌های مقاومت فشاری تک‌محوری بر روی نمونه آماده شده در شرایط رطوبت بهینه ۱۲/۵۰ درصد و دانسیته نسبی ۱/۹۲ گرم بر سانتی‌متر مکعب انجام شده است. نمونه‌های مورد آزمایش، استوانه‌ای و به قطر و ارتفاع به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌متر انتخاب شده‌اند. نمونه‌ها با استفاده از روش تراکم کاهش یافته تراکم شده‌اند که در آن کنترل تراکم بر اساس تغییر ضخامت لایه‌ها انجام می‌گیرد. بدین ترتیب که با ثابت نگه داشتن وزن خاک و سطح مقطع لایه‌ها، هر لایه در ضخامتی بیشتر از ضخامت نهایی طراحی شده‌اش، کوبیده شده و در نهایت ضخامت تمام لایه‌ها مساوی بدست می‌آید. میزان افزایش ضخامت لایه‌ها از بیشترین مقدار برای لایه اول، که دارای بیشترین کاهش تراکم است تا کمترین افزایش برای لایه آخر، که تراکم نهایی نمونه را دارد، به صورت خطی تغییر می‌کند. سپس نمونه‌های خاک تراکم اعم از تثبیت شده یا نشده، با مخلوط کردن دستی خاک خشک، پلی‌وینیل استات یا پودر میکرونیزه کربنات کلسیم و آب آماده شد. برای اختلاط مناسب نمونه‌ها ابتدا هر یک از افزودنی‌ها را با خاک مخلوط کرده و سپس به صورت تدریجی به آن آب اضافه نموده و بمنظور تهیه یک مخلوط یکپارچه ترکیب گردید. سپس مخلوط مورد نظر به سه

قسمت مساوی تقسیم شده و در داخل قالب آزمایش تا رسیدن به وزن مخصوص مورد نظر تراکم گردیدند. سپس برای اعمال شرایط عمل‌آوری، نمونه‌ها داخل یک فضای بسته و در دمای محیط قرار داده شدند. پس از گذشت زمان مورد نظر، آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری بر روی هر یک از نمونه‌ها انجام شد. همانطور که پیش‌تر ذکر شد، هدف از این مطالعه، بهسازی خاک ماسه لای دار با استفاده از پلی وینیل استات و پودر میکرونیزه کربنات کلسیم با درصد‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ در زمان‌های عمل‌آوری آبی، ۱، ۷، ۱۴ و ۲۸ روزه می‌باشد. در این آزمایش جهت ساخت نمونه‌ها، از قالبی با قطر و ارتفاع به ترتیب ۴/۹۷ و ۱۰/۰۵ سانتی‌متر استفاده شده و نمونه‌ها در سه لایه تراکم شده‌اند. شکل ۲ تصویری از نمونه‌ها را قبل و بعد از انجام آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری نشان می‌دهد. در ادامه، به منظور بررسی ساختار میکروسکوپی و مطالعه مرز بین ذرات خاک و افزودنی‌ها در نمونه‌های تثبیت شده، تصویربرداری SEM روی ۳ نوع نمونه بدون افزودنی و نمونه‌های تثبیت شده با هر یک از افزودنی‌ها انجام شده است. دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی به صورت معمول در خلا و در محیط کاملاً خشک جهت حصول باریکه الکترونی و با انرژی بالا برای تصویربرداری و آنالیز شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمونه‌هایی که داخل دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی قرار می‌گیرند باید کاملاً خشک، عاری از هرگونه خواص مغناطیسی، دارای رسانایی بالایی در ابعاد مناسب (میرجیلی و حمزه‌بیگی، ۱۳۹۲). به صورت کلی آماده‌سازی نمونه‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی به ترتیب عبارت از نمونه‌برداری، آماده‌سازی نمونه‌های مختلف بر حسب اندازه، شکل و جنس نمونه، تمیز و خشک کردن نمونه، چسباندن نمونه‌ها، پوشش‌دهی نمونه در صورت نیاز و نهایتاً تصویربرداری می‌باشد.

#### ۴. نتایج و بحث

آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری به دلیل عدم اعمال فشار همه جانبه بر نمونه، مقادیر کمتری نسبت به سایر آزمون‌ها برای مدول الاستیسیته به دست می‌دهد. مدول الاستیسیته برجای خاک، بطور معمول بین ۴ تا ۱۳ برابر مدول الاستیسیته حاصل از آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری است و عدم وجود فشار همه‌جانبه در حین آزمایش، دلیل دستیابی به مقادیر بسیار محافظه کارانه برای مدول الاستیسیته خاک از نتایج این آزمایش است (قنبری، ۱۳۸۸).

همانطور که پیش‌تر ذکر شد، در این مطالعه نمونه‌ها توسط پودر میکرونیزه کربنات کلسیم و پلی‌وینیل استات تثبیت شده و آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری روی آن انجام شده است. با توجه به نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری و ترسیم نمودارهای تنش-کرنش، مدول الاستیسیته در درصد‌های ۱ تا ۴، در زمان‌های عمل‌آوری متفاوت، ترسیم شده است.

همان‌گونه که در جدول ۴ مشاهده می‌شود، با افزایش پلی‌وینیل استات در خاک از ۱ به ۲ درصد، مدول الاستیسیته نیز افزایش می‌یابد. اما در مقدار افزودنی از ۲ به ۳ درصد، به دلیل گسیخته شدن نمونه‌ها در کرنش گسیختگی بالاتر، شیب خط نمودار تنش-کرنش و در نتیجه مدول الاستیسیته خاک کاهش می‌یابد.



(الف)



(ب)

شکل ۲. تصویری از نمونه‌ها قبل و بعد از انجام آزمایش مقاومت فشاری تک محوری


جدول ۳. تغییرات مدول الاستیسیته خاک تثبیت شده با پلی وینیل استات و پودر میکرونیزه کربنات کلسیم در زمان‌های عمل‌آوری متفاوت

مدول الاستیسیته خاک تثبیت شده با پودر میکرونیزه کربنات کلسیم (MPa)	مدول الاستیسیته خاک تثبیت شده با پلی وینیل استات (MPa)				زمان
	۱٪	۲٪	۳٪	۴٪	
۲۴/۸	۳۲/۶	۳۶/۷	۳۳/۵	۳۳/۹	آنی
۳۶/۷	۵۱/۴	۵۹/۰	۵۴/۲	۷۳/۵	۱ روزه
۶۴/۶	۷۳/۹	۷۴/۷	۷۰/۱	۱۴۶/۰	۷ روزه
۷۱/۸	۷۸/۸	۸۵/۵	۸۰/۲	۱۵۸/۰	۱۴ روزه
۷۱/۸	۸۰/۵	۸۵/۶	۷۹/۵	۱۶۳/۸	۲۸ روزه


کربنات کلسیم در زمان عمل‌آوری آبی را نشان می‌دهد که با ترسیم شیب نمودار در ۵۰٪ مقاومت بیشینه فشاری تک‌محوری، مقدار مدول الاستیسیته در هریک از درصدها تعیین شده است.

همچنین با افزودن پودر میکرونیزه کربنات کلسیم و افزایش زمان عمل‌آوری، به دلیل افزایش بیشتر مقدار تنش محوری نسبت به کرنش گسیختگی، مقدار مدول الاستیسیته افزایش یافته است.

شکل ۳ و ۴ به ترتیب نمودارهای تنش-کرنش خاک تثبیت شده با درصدهای مختلف پلی‌وینیل استات و پودر میکرونیزه




شکل ۳. منحنی تنش-کرنش حاصل از آزمایش مقاومت فشاری خاک تثبیت شده با پلی وینیل استات در زمان آبی




شکل ۴. منحنی تنش-کرنش حاصل از آزمایش مقاومت فشاری تک محوری خاک تثبیت شده با پودر میکرونیزه کربنات کلسیم در زمان آبی

تثبیت‌شده، مقدار مقاومت خاک افزایش یافته و نمونه تنش گسیختگی بیشتری را تحمل می‌کند و مدول الاستیسیته نیز افزایش یافته است. همچنین در یک درصد ثابت افزودنی با افزایش زمان عمل‌آوری، مقدار مدول الاستیسیته به دلیل وقوع واکنش تابع زمان پوزولانی، افزایش یافته است و پس از پایان این واکنش‌ها افزایش مدول الاستیسیته ناچیز است، بطوریکه در زمان‌های ۱۴ و ۲۸ روزه، منحنی‌های تغییرات مدول الاستیسیته همپوشانی دارند (شکل ۶). بررسی منحنی‌های شکل ۵ و ۶ نشان می‌دهد مقدار مدول الاستیسیته بیشینه خاک تثبیت‌شده با پلی‌وینیل استات ۲/۶۵ برابر مدول الاستیسیته بیشینه خاک تثبیت شده با پودر میکرونیزه کربنات کلسیم به‌دست آمده است.

شکل ۵ تغییرات مدول الاستیسیته را در درصدهای مختلف پلی‌وینیل استات در زمان‌های عمل‌آوری مختلف نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود با افزایش زمان عمل‌آوری، نمونه تثبیت‌شده مقدار تنش گسیختگی بیشتری را تحمل کرده و مدول الاستیسیته افزایش یافته است. مطابق شکل ۵ پس از گذشت ۱ روز از عمل‌آوری، جهش قابل توجهی در افزایش مدول الاستیسیته به خصوص برای نمونه‌های تثبیت‌شده با ۲ درصد پلی‌وینیل استات ملاحظه می‌شود و در زمان‌های ۱۴ و ۲۸ روزه و احتمالاً بعد از آن، تقریباً افزایش مدول الاستیسیته ناچیز است. همین بررسی در شکل ۶ برای نمونه تثبیت‌شده با پودر میکرونیزه کربنات کلسیم نشان داده شده است. با افزایش مقدار پودر میکرونیزه کربنات کلسیم به دلیل وقوع واکنش پوزولانی و خروج سیلیکات و آلومینات از نمونه خاک



شکل ۵. تغییرات مدول الاستیسیته خاک تثبیت شده با پلی وینیل استات در زمان عمل‌آوری متفاوت




شکل ۶. تغییرات مدول الاستیسیته خاک تثبیت شده با پودر میکرونیزه کربنات کلسیم در زمان عمل‌آوری متفاوت




برای خاک تثبیت شده با پلی وینیل استات بیشتر از خاک تثبیت شده با پودر میکرونیزه کربنات کلسیم است. به هر حال در زمان عمل آوری ۱۴ روزه، مقدار مدول لاستیسیتته برای هر دو نوع افزودنی ثابت می ماند.

شکل ۷ و ۸ به ترتیب تاثیر زمان عمل آوری بر مدول الاستیسیتته خاک تثبیت شده با پلی وینیل استات و پودر میکرونیزه کربنات کلسیم را نشان می دهند. مطابق با شکل های ۷ و ۸ در زمان های ثابت عمل آوری، مقدار افزایش مدول الاستیسیتته



شکل ۷. تاثیر زمان عمل آوری بر مدول الاستیسیتته خاک تثبیت شده با پلی وینیل استات




شکل ۸. تاثیر زمان عمل آوری بر مدول الاستیسیتته خاک تثبیت شده با پودر میکرونیزه کربنات کلسیم


#### ۵. تصویربرداری SEM

شده است. در شکل ۹ بافت نمونه خاک ماسه لای دار فاقد افزودنی، در چهار مقیاس ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۲۵۰ و ۶۰۰۰ برابر برای بررسی بهتر پیوند لای ها و ریزدانه ها نشان داده شده است. همان طور که از شکل ۹ مشخص است ذرات لای و ریزدانه خاک در کنار یکدیگر به صورت قفل و بست شده قرار گرفته اند.

همان طور که پیش تر ذکر شد، به منظور بررسی چگونگی تغییر خصوصیات ساختاری هریک از نمونه ها، تصویربرداری SEM روی ۳ نمونه از خاک قبل و بعد از اختلاط انجام شده است. برای این منظور تصویربرداری از نمونه بدون افزودنی، نمونه تثبیت شده با ۳ درصد پلی وینیل استات و نمونه تثبیت شده با ۳ درصد پودر میکرونیزه کربنات کلسیم در مقیاس مختلف انجام



شکل ۹. تصاویر نمونه‌های خاک بدون افزودنی با بزرگنمایی: (الف) ۲۵۰، (ب) ۵۰۰، (ج) ۱۲۵۰ و (د) ۶۰۰۰ برابر




شکل ۱۰. تصاویر نمونه‌های خاک تثبیت‌شده با ۳٪ پلی‌وینیل استات بزرگنمایی: (الف) ۲۵۰، (ب) ۵۰۰، (ج) ۱۲۵۰ و (د) ۶۰۰۰ برابر

پودر میکرونیزه کربنات کلسیم روی خاک تثبیت شده می باشد و تقریباً به صورت زنجیره ای پیوسته، دانه های خاک را فرا گرفته و فاصله ذرات را پر کرده و آن ها را با یکدیگر متصل کرده است. به همین دلیل خاک تثبیت شد با ۳ درصد پلی وینیل استات منجر به افزایش بیشتر پارامترهای مقاومتی (مدول الاستیسیته) نسبت به وجود پودر میکرونیزه کربنات کلسیم در شرایط مشابه شده است.


بررسی نتایج SEM نشان می دهد، در نتیجه افزودن پودر میکرونیزه کربنات کلسیم، وقوع واکنش پوزولانی در مرز بین ذرات، باعث خروج سیلیکات و آلومینات از خاک شده و ذرات خاک و افزودنی ساختار مجتمع تشکیل می دهند که باعث افزایش پارامترهای مقاومتی و افزایش مدول الاستیسیته می گردد. همچنین همان گونه که در تصاویر نیز مشاهده شد به دلیل وجود کم ذرات رس در خاک ماسه لای دار، واکنش کربناتاسیون انجام شده و پودر میکرونیزه کربنات کلسیم تاثیر چندانی نسبت به پلی وینیل استات در تثبیت خاک ماسه لای دار ندارد.

شکل ۱۰ بافت ماسه لای دار متراکم و تثبیت شده با ۳٪ پلی وینیل استات را نشان می دهد. وجود مواد پلیمری بر سطح ذرات خاک به خوبی مشخص است. با بررسی تصاویر گرفته شده با مقیاس بزرگتر می توان نقش ماده پلیمری را در بین ذرات ماسه لای دار به خوبی مشاهده کرد. همان طور که نشان داده شده است ماده پلیمری مورد نظر باعث ایجاد پیوستگی بین ذرات شده و یک بافت پیوسته از ذرات ماسه لای دار و پلی وینیل استات را تشکیل داده که باعث افزایش مقاومت تراکم تک محوری ماسه لای دار گردیده است.

شکل ۱۱ بافت ماسه لای دار متراکم شده با ۳٪ پودر میکرونیزه کربنات کلسیم را نشان می دهد. همان گونه که از شکل مشخص است دانه های ماسه ای با توجه به انرژی حاصل از تراکم نمونه و وجود پودر میکرونیزه کربنات کلسیم، که باعث قفل و بست دانه های خاک می شود به خوبی متراکم شده اند. وجود ذرات پودر میکرونیزه کربنات کلسیم روی سطح خاک مشخص می باشد. با مقایسه دو شکل ۱۰ و ۱۱ می توان دریافت که پلی وینیل استات دارای توزیع یکنواخت تری نسبت به



(ب)



(الف)



(د)



(ج)

شکل ۱۱. تصاویر نمونه های خاک تثبیت شده با ۳٪ پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بزرگنمایی: الف) (۲۵۰، ب) (۵۰۰،

ج) (۱۲۵۰ و د) (۶۰۰۰ برابر

## ۶. نتیجه گیری

مدول الاستیسیته افزایش و سپس کاهش یافته است. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تاثیر پلی‌وینیل استات بر مدول الاستیسیته خاک تثبیت شده از پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بیشتر است به طوری که مدول الاستیسیته بیشینه خاک تثبیت شده با پلی‌وینیل استات ۲/۶۵ برابر مدول الاستیسیته خاک تثبیت شده با پودر میکرونیزه کربنات کلسیم به دست آمده است. نتایج تصاویر SEM نشان می‌دهد که در نتیجه افزودن پلی‌وینیل استات در مرز بین ذرات باعث افزایش چسبندگی ذرات شده که باعث افزایش مدول الاستیسیته خاک تثبیت شده می‌گردد. همچنین با افزودن پودر میکرونیزه کربنات کلسیم، وقوع واکنش پوزولانی در مرز بین ذرات، باعث خروج سیلیکات و آلومینات از خاک شده و ذرات خاک و افزودنی ساختار مجتمع تشکیل می‌دهند که به نوبه خود باعث افزایش مدول الاستیسیته خاک تثبیت شده می‌گردد.

## ۶. تقدیر و تشکر

در پایان از زحمات پرسنل محترم آزمایشگاه مکانیک خاک رایان بتن کرج، خصوصا مدیر عامل محترم، جناب مهندس حیدری کمال تشکر و قدردانی را داریم.

در این مطالعه تاثیر افزودنی‌های پلی‌وینیل استات و پودر میکرونیزه کربنات کلسیم روی مدول الاستیسیته خاک ماسه لای دار تثبیت شده در درصدهای ۱، ۲، ۳ و ۴ در زمان‌های عمل‌آوری ۱، ۷، ۱۴ و ۲۸ روزه با استفاده از آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جهت بررسی بافت ذرات خاک، تصاویر SEM از نمونه‌هایی از خاک بدون افزودنی، تثبیت شده با ۳ درصد پلی‌وینیل استات و تثبیت شده با ۳ درصد پودر میکرونیزه کربنات کلسیم با بزرگنمایی‌های ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۲۵۰ و ۶۰۰۰ برابر تهیه شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که به طور کلی در یک درصد ثابت هر دو نوع افزودنی با افزایش زمان عمل‌آوری، مقدار مدول الاستیسیته خاک تثبیت شده ابتدا تا درصد بهینه افزایش و سپس کاهش یافته است. همچنین در یک زمان عمل‌آوری ثابت با افزایش مقدار پودر میکرونیزه کربنات کلسیم به دلیل انجام واکنش پوزولانی وابسته به زمان، مدول الاستیسیته تا درصد بهینه (۳ درصد) افزایش یافته و پس از آن به دلیل وقوع واکنش کربناتاسیون (واکنش زیان‌آور) کاهش یافته است. همچنین برای پلی‌وینیل استات در یک زمان ثابت با افزایش درصد افزودنی تا درصد بهینه (۲ درصد)،

## منابع

- حسینی، م.، ۱۳۸۵. مقدمه ای بر مکانیک سنگ، انتشارات ایده گستر، چاپ اول.
- قنبری، ع.، ۱۳۸۸. مطالعه مدول الاستیسیته خاک در آبرفت جنوب تهران، نشریه علوم زمین. بهار، سال هجدهم، شماره ۷۱، ۸-۳.
- طباطبایی، س. و سلامت، ا.، ۱۳۹۲. مطالعه خاک‌های مسئله‌دار در ایران و ارائه راهکارهای بهسازی. طرح پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
- میرجلیلی، س. و حمزه بیگی، ع.، ۱۳۹۲. فرایند پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌های انجام آزمون، فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، شماره ۴، ۱۳-۵.
- Al-Khanbashi, A., and El-Gamal, M., 2003. Modification of sandy soil using water-borne polymer. *Journal of Applied Polymer Science*, 88: 2484-2491.
- Anagnostopoulos, C.A., 2005. Laboratory Study of an injected granular Soil Whit Polymer Grout. *Tunneling and Underground Space Technology*, 20: 525-533.
- ASTM., 2008. Standard Test Method of Compressive Strength, D2166-85
- Kumar, Jha, A., and Sivapullaiah, P.V., 2015. Mechanism of improvement in the strength and Volume change behavior of lime stabilized soil, *Engineering Geology*, 198: 53-64.

- 
- Modarresi, A., and Nosoudy, Y., 2015. Clay stabilization using coal waste and lime-Technical and environmental impacts. *Applied clay science*, 116: 281-288.
- Osinubi, K.J., and Nwaiwu, C.M., 2006. Compaction Delay Effects of properties of Lime-Treated Soil. *Journal of Materials in Civil Engineering*, 18(2): 250-258.
- Tolleson, A.R., Shantawi, F.M., Harman, N.E., Mahdavian, E., 2003. An evaluation of strength change on subgrade stabilized with an Enzyme Catalyst Solution using CBR and SSG comparisons. Final report to university Transportation Center Grant, USA.
- Vedenskaya, V.A., Ogneva, N.E., Korshak, V.V., Mekhanteva, L.I., Gogvadze, Ts.A.E.A. Translation by Inglis E.A., 1971. Consolidation of Over-Moist Soils by Copolymers of Guanidine Acrylate as Methacryloguanidine-Urea Hydrochloride White Certain Alkylidene Bisacrylamides. Rubber and Technical Press, London, England, 7: 55-58.
- Zhu, Z.D., and Liu, S.Y., 2008. Utilization of a new Soil Stabilization for Silt Subgrade, *Engineering Geology*, 97: 192-198.